

Homologations et conformités

| | |
|---|----------|
| SAFRAN LANDING SYSTEMS (formerly MESSIER-DOWTY) | PCS-2621 |
| SAFRAN | Pr-1500 |

Le SOCOCLEAN A3433 ne contient ni nitrite (toxique), ni soude, ni potasse (corrosifs), ni solvant (inflammable).

- C'est un dégraissant économique, utilisable à basse température 40 à 80°C et à des concentrations peu élevées de 3 à 10 % en moyenne. Il procure une protection des pièces en stockage sous abri et ne nécessite aucun rinçage.
- Il est biodégradable, immédiatement miscible à l'eau et contient d'origine les agents tensioactifs nécessaires à un dégraissage optimum.
- Facile à mettre en oeuvre, c'est un produit non moussant ; le pouvoir relarguant des huiles permet un entretien aisé des bacs et réservoirs des machines.

UTILISATIONS

- Le SOCOCLEAN A3433 est destiné au dégraissage par aspersion de tous les métaux et en particulier les aciers cadmiés bichromates ou les alliages avec conversion chromique.
- Le produit est particulièrement adapté pour le nettoyage des aciers cadmiés bichromatés, ou ayant subi une conversion chromique de type Alodine.

MISE EN OEUVRE

Les concentrations d'emploi dépendent de la charge en salissures et en graisses à enlever des pièces. Les valeurs les plus satisfaisantes dans la majorité des cas sont les suivantes : température 45°C à 50°C, concentration 5 %, temps de contact 5 à 20 mn.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------|------------------|
| Odeur | faible |
| Densité | (à 20°C) 1 |
| pH | neutre |
| Point éclair | (ISO 2719) néant |
| Aspect | liquide clair |

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Pour plus d'informations concernant la dangerosité, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit selon la législation locale.

Réservé à un usage industrielle

Cette fiche annule et remplace la précédente.

Les informations de cette notice sont données de bonne foi mais n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent par conséquent aucun engagement, ni aucune garantie de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Les données qui y sont exposées rendent compte d'essais effectués par SOCOMORE qui se réserve par ailleurs le droit d'apporter des modifications techniques au produit. Ces données ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour l'adéquation du produit à chaque cas déterminé. Nous vous invitons à vérifier dans tous les cas la législation locale applicable à l'utilisation de notre produit. Nos services sont à votre disposition pour information.