



SETA REPAINT DYSTRYBUCJA

Instrukcja lakierowania candy.

Etap I

Na zapodkładowaną, zmatowioną i odtłuszczoną powierzchnię наносimy 2-4 cienkie warstwy bazy pod candy (SE1 jasnej lub SE2 grafitowej) w odstępach czasowych 5-10 min w 20°C pomiędzy kolejnymi warstwami. (Zalecamy zastosowanie jasnych podkładów akrylowych)

Zostawiamy na minimum 30 min do wyschnięcia, następnie przechodzimy do etapu II

Etap II

Po zaschnięciu przecieramy element ściereczką antystatyczną (opcjonalnie) i przechodzimy do lakierowania bazą koloryzującą candy.

Nakładamy 3-5 cienkich warstw w zależności od wymaganej barwy, intensywności koloru (zazwyczaj 4 warstwy wystarczą) w odstępach czasowych 5-10 min w 20°C pomiędzy kolejnymi warstwami.

Etap III

Zostawiamy do wyschnięcia na około 30min i przystępujemy do lakierowania lakierem bezbarwnym. Polecamy dobór lakieru bezbarwnego z filtrami UV oraz odpornego na inne niesprzyjające warunki np w technologii VHS, UHS lub HS. (Lakierowanie według zaleceń producenta).

**Jeśli podoba Ci się kolor, daj mi o tym znać w postaci oceny produktu na allegro. Miło jest przeczytać pochlebną opinię - daje to siłę do działania i wymyślania kolejnych kombinacji kolorystycznych, ale też stajesz się przykładem dla innych, że nikt tu nikogo nie oszukuje i te kolory faktyczne zasługują na uwagę. Natomiast jeśli masz obiekcje lub wskazówki, również podziel się informacją.
Dziękuję za zakup i powodzenia w lakierowaniu.*