


MAT WHITE

Folia dedykowana do tworzenia nieprzeziernych barier w celu ochrony przed nieporządkanym wzrokiem, bardzo dobrze przepuszczająca i rozpraszająca światło. Stosowana również w celach dekoracyjnych nadaje niepowtarzalny charakter.



Gwarancja w latach - 10 lat



Klasyfikacja ogniodporności - M1



Warunki przechowywania
od - 5 do + 40 stopni Celsjusza



RoHS

Standard ROHS - TAK

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI ROLKI :

↔ 152 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane w oparciu o instalację folii na szybie 3mm na szybach podwójnych (4-16-4)

Przepuszczalność promieni UV	5 %
Przepuszczalność światła widzialnego	70 %
Odbicie światła widzialnego zew.	25 %
Odbicie światła widzialnego wew.	18 %
Redukcja energii słonecznej TSER	29 %
Redukcja energii słonecznej TSER 2	29 %
Współczynnik słoneczny :	
Refleks	18 %
Absorbpcja	19 %
Transmisja	63 %
Redukcja rażenia słonecznego	27 %
Współczynnik g	0.71
Współczynnik u	5.6
Współczynnik zaciemnienia	0.8
Rodzaj instalacji	wewnętrzna / zewnętrzna
Długość rolki	30.5mb
PET / PCV kompozycja	PET
Grubość	50 u

Kolor biały matowy

REKOMENDACJA MONTAŻU

Ważne w przypadku montażu pionowego dla powierzchni nie przekraczającej 2.5m2

Szyba pojedyncza	✓
Szyba barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona	✓
Szyba zespolona	✓
Szyba zespolona barwiona	✓
Refleksyjna szyba barwiona zespolona	✓
Szyba zespolona Low E	✓
Szyba zespolona STADIP	✓
Szyba zespolona STADIP INT.	✓

✓ TAK ! UWAGA ✗ NIE

KONSTRUKCJA WIELOWARSTWOWA

1. Mrożony poliester z satynową powierzchnią
2. Klejenie
3. Poliester o wysokiej jakości optycznej
4. Klej PS, polimeryzacja szkła w ciągu 15 dni
5. Zabezpieczająca warstwa ochronna usuwana po instalacji

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Nie czyścić przez co najmniej 1 miesiąc oraz nie aplikować naklejek oraz klejów na folię. Nie używać detergentów zawierających amoniak.