



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

AKRYL SANITARNY

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy, niezwykle elastyczny akryl uszczelniający o doskonałej przyczepności i odporności na wilgoć. Do pomieszczeń o dużej wilgotności: kuchni, łazienek, toalet itp. Jest łatwy w aplikacji, nie ścieka podczas nakładania oraz jest odporny na pleśń.



KORZYŚCI

- Elastyczny
- Malowalny
- Odporny na pleśń
- Niewrażliwy na wilgoć
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Łatwa aplikacja
- Nie spływa z pionowych powierzchni
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Doskonała przyczepność do większości podłoży



Wytrzymały



Nie spływa



Wodoodporny po utwardzeniu



Do wilgotnych powierzchni



Nie zawiera LZO

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do: maskowania szczelin i pęknięć na ścianach i sufitach, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych uszczelniania połączeń między ścianą i kabiną prysznicową, wokół elementów dekoracyjnych ceramicznych i z tworzyw sztucznych (PVC) Rodzaje podłoża: PVC, ceramika, drewno, szkło, metal, kamień.



Do wewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Wylot kartusza obetnij powyżej gwintu i nakręć aplikator przycięty pod kątem ostrym na szerokość spoiny.
- Krok 2: Uszczelniając wyciskaj równomiernie, wprowadzając go w szczelinę z niewielkim nadmiarem, w sposób ciągły nie pozostawiając przerw ani pustych przestrzeni.
- Krok 3: Bezpośrednio po aplikacji natychmiast wygładź spoinę palcem lub narzędziem zwilżonym np. w roztworze mydła. Do tego celu możesz użyć np. szpachelki.
- Krok 4: Po zakończeniu prac opakowanie z uszczelniającem szczelnie zamknij.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Upewnij się, że powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia są czyste, suche i odtłuszczone.
2. W celu uniknięcia zabrudzenia brzegów spoiny, a także w celu uzyskania prostej linii spoiny oklej okolice szczeliny taśmą malarską.
3. Koniecznie usuń taśmę zaraz po skończeniu prac, przed utwardzeniem uszczelniaacza.
4. Prace prowadź w temperaturze (5÷40)°C.
5. Minimalna/maks. szerokość spoiny musi wynosić 5 mm/25 mm.
6. Stosunek szerokości do głębokości spoiny powinien wynosić najlepiej 2:1.
7. Nadmiar nieutwardzonego uszczelniaacza oraz świeże plamy można usunąć wilgotną szmatką.
8. Utwardzony uszczelniaacz można usunąć mechanicznie.
9. Świeżą spoinę zabezpiecz przed kontaktem z wilgocią i wodą do całkowitego wyschnięcia.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊗ Produkt nie nadaje się do spoin dylatacyjnych.
- ⊗ Nie należy stosować do uszczelniania w miejscach narażonych na stałe działanie wody.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Chronić przed mrozem. Transportować i przechowywać w temp. (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi.
Postępować zgodnie ze sposobem użycia i uwagami zawartymi na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz (pasta)
Kolor	Biały
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	1,4-1,6 g/cm³ w 20°C
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	biały
Konsystencja	pasta
Możliwość stosowania	do wewnątrz
Twardość w skali Shore'a	20-25
Tempo utwardzania	2 mm/24 h(23°C i 50% R.H)
Czas obróbki:	15-20 min(23°C i 50% R.H)
Odporność termiczna po utwardzeniu:	(-20÷75)*°C
Temperatura stosowania:	(5÷40)*°C
Rodzaj spoiny	elastyczna



Wydajność z kartusza 280 ml ok. 18 mb fugi o wym. 5 mm x 3 mm

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DAKS280	5903649086457	PL	280 ml	tworzywo kartusz	8	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- Produkt posiada oznakowanie CE - spełnia wymagania normy zharmonizowanej EN 15651-3:2012.
- Produkt posiada certyfikat EMICODE® w klasie premium EC1 PLUS, poświadczający bardzo niską emisyjność lotnych związków organicznych.



EMICODE

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **nie jest wymagane sporządzenie karty charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2024-11-14

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00
info@dragon.com.pl
www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.