

Klej Elastyczny Montażowy Drewna Mocny z Włóknem

InstalGuru



Dopuszczalne odkształcenie	20%
Szybkość polimeryzacji	Ok. 2 mm/24h
System utwardzania	Polimeryzacja z udziałem wilgoci
Temperatura aplikacji	+ 5°C do + 35°C
Czas przechowywania	24 miesiące
Podstawa	SMX POLYMER
Twardość	Ok. 55 (+/-5) (wg. Shore A)
Gęstość	1,46 g/cm³
Odporność termiczna	Od -40°C do +90°C
Zakres stosowania	Podłoża porowate i gładkie stabilne chemicznie
Konsystencja	pasta
Moduł elastyczności	1,60 N/mm²
Przeznaczenie	klejenie różnych materiałów
Czas schnięcia otwartego	Max. 4 minut (23°C / 50% R.H.)
Temperatura przechowywania	+ 5°C do + 25°C

Maksymalne naprężenie

2,10 N/mm²

Kolor

Biały

Pojemność

310 g