

COSMO SP-710.110

*** COSMOFEN RM

Masa naprawcza do PCV**Przykłady zastosowania**

- Naprawa rys, nieprawidłowych odwiertów i innych uszkodzeń na profilach z twardego PCV.

Właściwości szczególne

- prosta, bezpieczna i szybka w użyciu podczas obróbki/naprawy
- twarda fuga klejowa o wysokiej udarności

Dane techniczne**Kolor**

W utwardzonym stanie

ok. RAL 9016 biały beskidzki

Stosunek składników mieszanki

Części wagowe

Proszek: Płyn = 13 : 6

Czas obróbki

mini-zestawu przy +20°C

ok. 5 min

Czas obróbki ulega skróceniu o ok. połowę przy +30°C, przy +10°C wydłuża się ok. podwójnie.

Gotowa do szlifowania

przy +20°C

po ok. 25 min

Czas utwardzania

przy +20°C, wilgotność względna 50%

do 90%

ok. 120 min

aż do osiągnięcia wytrzymałości końcowej

ok. 24 h

Lepkość

przy +20°C, bezpośrednio po wymieszaniu

tikotropowy

Minimalna temperatura stosowania

od +5 °C

Wskazówki dotyczące obróbki

Naprawa profili PCV przebiega wyłącznie na oczyszczonych, suchych profilach; naprawy nie mogą być przeprowadzane podczas montażu w warunkach wysokiej wilgotności!

Naprawiane miejsce czyszczone jest z użyciem środka COSMO CL-300.140. W razie potrzeby uszkodzone miejsce jest dodatkowo czyszczone z użyciem dłuta płaskiego, ewentualnie występujący starty metal itp. zostaje usunięty. W przypadku rys na profilu należy wykonać szczelinę trójkątną, np. za pomocą dłuta płaskiego lub frezarki!

Płyn zostaje w całości dodany po silnym wstrząśnięciu do pojemnika z proszkiem, a następnie składniki zostają wymieszane z użyciem dowolnej szpachli do uzyskania jednolitej masy i w przeciągu 4 min następuje zaszpachlowanie uszkodzonego miejsca profilu. Już po upływie 25 min/+20°C zaszpachlowane miejsce zostaje oszlifowane papierem ściernym o uziarnieniu 240, a następnie oszlifowane drobno papierem o uziarnieniu 400. Powierzchnia zostaje następnie oczyszczona za pomocą środka COSMO CL-300.140, a później wypolerowana z użyciem COSMO CL-300.110.

W razie potrzeby można wyretuszować naprawianą powierzchnię pisakiem (akrylowym), aby odcień powierzchni profilu został optymalnie dopasowany.

Profile z koekstrudowanego PMM i laminowane folią można wyłącznie zaszpachlować, ale z powodu wrażliwej powierzchni profilu nie można ich szlifować!

COSMO SP-710.110

*** COSMOFEN RM

Masa naprawcza do PCV

Podane w tym miejscu parametry czasu można dokładnie wyznaczyć wyłącznie poprzez własne próby, ponieważ są one wysoce zależne od materiału, temperatury, naniesionej ilości, wilgotności powietrza, wilgotności materiału, grubości warstwy kleju, docisku itp. Dla wskaźników z reguły przewiduje się odpowiednie naddatki bezpieczeństwa.

Ważne wskazówki

Produkt może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolony personel w wyspecjalizowanych zakładach!

Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób; nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.

Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Czyszczenie

Świeży, jeszcze nieutwardzony należy usuwać z powierzchni i urządzeń do obróbki klej za pomocą COSMO CL-300.140.

Utwardzony klej można usunąć wyłącznie w sposób mechaniczny.

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15°C do +25°C, chronione przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.

Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 12 miesięcy.

Forma dostawy

19 g, mini-zestaw:

13 g, zakręcana puszka z proszkiem COSMO SP-711.110

6 g, butelka szklana z płynem COSMO SP-712.110

Inne wielkości opakowania na żądanie.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss