

TECHNICKÝ LIST

CZ

CleHo Weichwachs – Měkký vosk

Oblasti použití

- pro opravy škrábanců, prasklin, děr, promáčklín v ploše
- na masivní nebo dýhované dřevo, fólie, plastové povrchy v interiéru
- na povrchy, které jsou vystaveny malému mechanickému zatížení
- doporučeno pro vnitřní použití

Vlastnosti výrobku

- směs minerálních vosků obarvených zemítmými a oxidačními barvami
- snadná aplikace
- jednotlivé odstíny lze vzájemně míchat
- snese pouze omezenou mechanickou zátěž
- snese pouze omezenou teplotní zátěž

Způsob použití

Očistěte poškozené místo od volných částic a odstraňte ostré hrany. Světlé okraje poškození seřízněte nebo zabarvěte retušovacími výrobky CleHo nebo König. U masivního dřeva nebo dýhy zatlačte ostré okraje dovnitř. Naneste malé množství tmelu do místa poškození špičkou plastové špachtle. Do roviny tmel zarovnejte plastovou špachtlí nebo plastovým hoblíkem (ostré drážky hoblíku se používají na plochy, oblé drážky hoblíku se používají na hrany). Pokud mám povrch póry, lze jehlou do hladkého vosku proškrábnout podobnou strukturu. Tmavou strukturu dřeva („fládry“) lze na vosk dokreslit retušovacími fixy CleHo nebo König. Provedenou opravu měkkými vosky lze v případě potřeby zafixovat opravným bezbarvým lakem CleHo nebo König ve stupni lesku nebo matu odpovídající okolní ploše. V případě velkého množství poškození lze případně celou opravu zafixovat opravným bezbarvým lakem ve spreji CleHo nebo König v příslušném stupni lesku nebo matu.

Technické údaje

Bod měknutí: 66 °C (ISO 2207)

Bod tání (skápnutí): 74 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnost: omezená, při vysokém mechanickém zatížení se vosk deformuje

Možnost přelakování: lze použít všechny laky CleHo nebo König

Přilnavost: dobrá přilnavost ke všem povrchům z dřeva, plastu, fólie atd.

Skladovatelnost: neomezené (skladovat v uzavřeném původním balení při pokojové teplotě)

Bezpečnost práce / bezpečnostní pokyny

Směs je klasifikována jako zdravotně nezávadná podle definice nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Zpracování odpadu

Neexistují žádné zvláštní předpisy pro likvidaci. Lze likvidovat s domovním odpadem.

3-2025



Seit 1892

CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com

TECHNICKÝ LIST

SK

CleHo Weichwachs – Mäkký vosk

Oblasti použitia

- na opravy škrabancov, prasklín, dier, zárezov v ploche
- na masívne alebo dyhované drevo, fólie, plastové povrchy v interiéri
- na povrchy, ktoré sú vystavené malému mechanickému zaťaženiu
- odporúčané na vnútorné použitie

Vlastnosti výrobku

- zmes minerálnych voskov zafarbených zemitými a oxidačnými farbami
- jednoduchá aplikácia
- jednotlivé odtiene je možné vzájomne miešať
- znesie iba obmedzenú mechanickú záťaž
- znesie iba obmedzenú teplotnú záťaž

Spôsob použitia

Očistite poškodené miesto od voľných častíc a odstráňte ostré hrany. Svetlé okraje poškodenia zrežte alebo zafarbte retušovacími výrobkami CleHo alebo König. Pri masívnom dreve alebo dyhe zatlačte ostré okraje dovnútra. Naneste malé množstvo tmelu do miesta poškodenia špičkou plastovej špachtle. Do roviny tmel zarovnajete plastovou špachtľou alebo plastovým hoblíkom (ostré drážky hoblíka sa používajú na plochy, oblé drážky hoblíka sa používajú na hrany). Pokiaľ mám povrch póry, možno ihlou do hladkého vosku preškrabnúť podobnú štruktúru. Tmavú štruktúru dreva („fládre“) možno na vosk dokresliť retušovacími fixami CleHo alebo König. Vykonanú opravu mäkkými voskami je možné v prípade potreby zafixovať opravným bezfarebným lakom CleHo alebo König v stupni lesku alebo matu zodpovedajúcej okolitej ploche. V prípade veľkého množstva poškodenia je možné prípadne celú opravu zafixovať opravným bezfarebným lakom v spreji CleHo alebo König v príslušnom stupni lesku alebo matu.

Technické údaje

Bod mäknutia: 66 °C (ISO 2207)

Bod topenia (skvapnutia): 74 °C (DIN 51501)

Mechanická odolnosť: obmedzená, pri vysokom mechanickom zaťažení sa vosk deformuje

Možnosť prelakovania: je možné použiť všetky laky König

Prilnavosť: dobrá prilnavosť ku všetkým povrchom z dreva, plastu, fólie

Skladovateľnosť: neobmedzené (skladovať v uzavretom pôvodnom balení)

Bezpečnosť práce / bezpečnostné pokyny

Zmes je klasifikovaná ako zdravotne nezávadná podľa definície nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP].

Spracovanie odpadu

Neexistujú žiadne zvláštne predpisy pre likvidáciu. Možno likvidovať s domovým odpadom.



CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com