

Hausa Fassaden Strukturacryl HA018 — gotowy do użycia, plastoelelastyczny uszczelniacz akrylowy o ziarnistej strukturze (tynk typu baranek) do uszczelniania, fugowania oraz naprawy szczelin, ubytków, otworów, uszkodzeń i pęknięć na elewacjach tynkowanych, ścianach, tapetach typu raufaza oraz tynkach dekoracyjnych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Bezwonny i chemicznie neutralny. Odporny na warunki atmosferyczne, starzenie i promieniowanie UV. Doskonała przyczepność do wszystkich porowatych powierzchni (tynk, beton, beton komórkowy, drewno, cegła, płyty kartonowo-gipsowe, włóknocement, styropian, PVC) — możliwe zastosowanie również na wilgotnych podłożach. Możliwość szlifowania i malowania większością dostępnych na rynku farb, lakierów i bejc. Możliwość nakładania wielu warstw. Trwale elastyczny, niewielki skurcz. Przed użyciem zapoznaj się z kartą charakterystyki i kartą techniczną produktu na stronie oferty. Produkt należy kondycjonować przez 24 godziny w temperaturze 23°C przed użyciem. Powierzchnię należy oczyścić, odtłuścić i wysuszyć. Odciąć końcówkę kartusza, ściąć aplikator skośnie do szerokości fugi i przykręcić. Włożyć kartusz do pistoletu, równomiernie nałożyć uszczelniacz i wygładzić. Aby uzyskać czystą fugę, należy przykleić taśmę malarską i usunąć ją natychmiast po aplikacji. W razie potrzeby przeprowadzić próby wstępne. Temperatura aplikacji: od +5 do +40 °C; Czas obróbki: 10 do 15 minut; Szybkość utwardzania: 0,5 do 1,0 mm / 24 godziny; Odporność temperaturowa po utwardzeniu: od -20 do +80 °C

Nie dopuścić do kontaktu z dziećmi.

EUH208: Zawiera mieszaninę: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.

Zawiera produkt biobójczy: mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1).

Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego