

TERMOTON 25 AKU

SPOSÓB WYKONANIA MURU

Spoiny poziome	15mm na zaprawie cementowo-wapiennej
Spoiny pionowe	10mm na zaprawie cementowo-wapiennej
Zalanie drążenia i kieszeni	Beton C8/10 (B10) - zalecany

Widok pustaków TERMOTON 25 AKU (foto ITB)

Przed zalaniem betonem



Po zalaniu betonem- widok pustaków w murze

