

ŻYWICA DO PIONÓW ZE ŚRODKIEM TIKSOTROPOWYM DLA KRUSZYWA GR. 4-8MM

SPOSÓB UŻYCIA:

ZESTAW DUŻY NA 25KG KAMIENIA - 1500g żywicy + 230g proszku lub 1500g żywicy + 2 x 115g proszku

W pojemniku znajduje się 230 g proszku TX, do którego wlewamy 1500g żywicy poliuretanowej. Dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej masy o konsystencji „smalcu”.

Do dużego i czystego wiadra wsypujemy 25kg kruszywa o frakcji 4-8mm, dodajemy 1100 g gotowej masy. Bardzo dokładnie mieszamy, dotąd aż kruszywo w całości nabierze żywego koloru. Ważne jest by w wymieszanym pojemniku nie pozostawały grudki samej masy TX.

Pion, który chcemy wykonać przed nałożeniem kruszywa cienko gruntujemy pozostałą (630g) masą.

SPOSÓB UŻYCIA:

ZESTAW MAŁY NA 12,5KG KAMIENIA - 750g żywicy + 115g proszku

W pojemniku znajduje się 115 g proszku TX, do którego wlewamy 750g żywicy poliuretanowej. Dokładnie mieszamy do uzyskania jednolitej masy o konsystencji „smalcu”.

Do dużego i czystego wiadra wsypujemy 12,5kg kruszywa o frakcji 4-8mm, dodajemy 550 g gotowej masy. Bardzo dokładnie mieszamy, dotąd aż kruszywo w całości nabierze żywego koloru. Ważne jest by w wymieszanym pojemniku nie pozostawały grudki samej masy TX.

Pion, który chcemy wykonać przed nałożeniem kruszywa cienko gruntujemy pozostałą (315g) masą.

Masa nałożona jako grunt powinna na powierzchni zacząć się utwardzać i ciągnąć jak guma, dopiero wtedy można nakładać kruszywo. Nie wolno dopuścić aby masa położona jako grunt związała całkowicie, gdyż uniemożliwi to położenie kruszywa.

UWAGA ! Do zestawu dołączony jest przyspieszacz do żywicy, umożliwiający szybsze wiązanie położonego kamienia. Ze względu na szybkie początkowe wiązanie wymieszanego kamienia ze „smalcem” oraz przyspieszaczem zalecamy jednorazowo nie mieszać więcej niż 6 kg kamienia. Dla przeciętnych warunków atmosferycznych stosuje się około 2 ml przyspieszacza na 6 kg kamienia zmieszanego wcześniej z żywicą z tiksotropem lub 4 ml na 12,5 kg czyli na mały zestaw. Przyspieszacz należy dozować do wymieszanego kamienia z żywicą z tiksotropem przed nałożeniem na powierzchnię bardzo dokładnie i długo mieszając na wolnych obrotach.

Całkowity czas wiązania na ułożonej powierzchni uzależniony jest od warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie) i waha się od 12-48 h.

W przypadku niezadawalających efektów położonych kamieni na pionach tzw. efekt matowienia kamienia spowodowany zastosowaniem środka tiksotropowego, przed całkowitym wyschnięciem położonego kamienia w celu nabłyszczania można powierzchnię przemałować roztworem samej żywicy (bez środka tiksotropowego) z rozcieńczalnikiem do wyrobów poliuretanowych (stosunek żywicy do rozcieńczalnika 1:1). Malowanie wykonać wałeczkiem do żywic (nylon, welur).

Nabłyszczanie położonych pionów można również wykonać przemałowując wałeczkiem wyschniętą powierzchnię dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym LAK PU 2K.