

Pianka montażowa z aplikatorem Genius Gun 770 ml

InstalGuru



Czas przechowywania	18 miesięcy
Miejsce przechowywania	Suche
Wytrzymałość na rozciąganie	> 50 kPa
Wytrzymałość na ścinanie	> 30 kPa
Naprężenia ściskające (10%)	> 20 kPa
Przyczepność do metali, PVC i drewna	> 70 kPa
Nasiąkliwość wodą	< 1 kg/m²
Izolacyjność akustyczna	RST,w = 58 dB
Termoizolacyjność	λ - 0,035 W/m²K (MPA BAU Hannover)
Temperatura aplikacji	+ 5°C do + 30°C
Temperatura maksymalna	+100°C
Gęstość względna	> 28 kg/m³
Wydajność	ok. 45l/1000ml pianki (zależnie od otoczenia)
Czas cięcia	ok. 60 minut
System utwardzania	Polimeryzacja z udziałem wilgoci

Konsystencja	Stabilna pianka (po utwardzeniu)
Temperatura przechowywania	+ 5°C do + 25°C
Zmiany wymiarów liniowych (grubość)	< 3% po 7 dniach
Temperatura minimalna	-40°C
Podstawa	poliuretan
Pojemność	770 ml