

KLEJ DO STYROPIANU PIANA PIANKA PISTOLETOWA 750 ml

InstalGuru



Kolor

Pomarańczowy

System utwardzania

Polimeryzacja z udziałem wilgoci

Temperatura aplikacji

+5°C do +25°C

Czas tworzenia naskórka

Ok. 8 minut (20°C, RH 65 %)

Podstawa

Pre-polimer poliuretanowy

Wydajność

Do 12 m² (przy aplikacji ścieżki Ø 30mm)

Zakres stosowania

Prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku

Czas cięcia

ok. 60 minut

Gęstość względna

Ok. 22 kg/m³ (pianka utwardzona)

Wytrzymałość na ścinanie

0,142 N/mm²

Wytrzymałość na rozciąganie

0,19 N/mm²

Struktura komórkowa

ok. 80% komórek zamkniętych

Odporność termiczna (po utwardzeniu)

Od - 40°C do + 90°C, Krótkotrwale (do 1h) – do 120°C

Przeznaczenie	Mocowanie płyt G-K i paneli styropianowych
Czas pełnego utwardzenia	Ok. 60 minut
Współczynnik przenikalności cieplnej	0,036 W/m.K
Pojemność	750 ml