

# BAUHUS Kit Do Drewna i Parkietu 280 ml ciemny dąb



Kit do drewna to jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniający akrylowy utwardzający się poprzez odparowanie wody z masy.



## ZALETY

- wysoka elastyczność po utwardzeniu
- możliwość malowania i szlifowania po utwardzeniu
- dostępny w wielu kolorach drewna
- bezwonny i neutralny chemicznie
- możliwość nakładania wielu warstw po utwardzeniu

## REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIA

- wypełnienie spoin wokół ram drewnianych, przy listwach, parapetach
- uszczelnianie parkietu i paneli z drewna
- uszczelnianie przestrzeni między stopniem a podstopniem w schodach
- wypełnianie szczelin pomiędzy parkietem a ścianą

## NORMY/ATESTY/CERTYFIKATY

Produkt spełnia wymagania:

- EN 15651-1:2012 F-INT
- EN-ISO 11600 : 2004, F, 12,5P

Informacje dodatkowe

- Reakcja na ogień: E

## DANE TECHNICZNE

| Nieutwardzony - badany w 23°C i 50% wilgotności względnej              |  | Wartość     |
|------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Gęstość (ISO 2811-1) [g/ml]                                            |  | 1,60 - 1,62 |
| Czas tworzenia naskórka [min]                                          |  | 15 - 25     |
| Czas pracy [min]                                                       |  | 10 - 12     |
| Tempo utwardzania [mm/24h]                                             |  | 0,5 - 1     |
| Spływ z powierzchni pionowych [T=+50°C] (ISO 7390) [mm]                |  | 0 - 3       |
| Utwardzony - badany po 4 tygodniach w 23°C i 50% wilgotności względnej |  | Wartość     |
| Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37) [MPa]                              |  | 0,3 - 0,4   |
| Przystosowanie do ruchu (ISO 9047) [%]                                 |  | 12,5        |
| Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37) [%]                                  |  | 700 - 750   |
| Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 8339) [%]                                |  | 100 - 150   |
| Powrót elastyczny (ISO 7389) [%]                                       |  | 25 - 35     |
| Twardość Shore A (ISO 868)                                             |  | 40 - 44     |
| Odporność temperaturowa [°C]                                           |  | -20 - +80   |
| Przyczepność do powierzchni                                            |  | Wartość     |
| Beton                                                                  |  | +/-         |
| Blacha ocynkowana                                                      |  | +/-         |
| Przyczepność do Lakierowanego drewna                                   |  | +           |
| Przyczepność do PS (polistyren)                                        |  | +/-         |
| Przyczepność do PC (poliwęglan)                                        |  | +/-         |
| Przyczepność do Cegły                                                  |  | +           |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Przyczepność do Tynku/Surowa płyta gipsowo-kartonowa | +   |
| Przyczepność do Korka                                | +/- |
| Przyczepność do styropianu                           | +   |
| Surowe drewno (sosna)                                | +   |
| Twarde PVC (polichlorek winylu)                      | +   |
| Heterogeniczna wykładzina PCV                        | +   |

| Kolor        | Wartość |
|--------------|---------|
| Biały        | +       |
| Czarny       | +       |
| Szary        | +       |
| Świerk       | +       |
| Buk          | +       |
| Jasny orzech | +       |
| Ciemny dąb   | +       |
| Dąb          | +       |
| Mahoń        | +       |
| Wiśnia       | +       |
| Wenge        | +       |
| Sosna        | +       |
| Orzech       | +       |
| Jesion       | +       |

| Warunki aplikacji           | Wartość  |
|-----------------------------|----------|
| Temperatura podłoża [°C]    | +5 - +40 |
| Temperatura opakowania [°C] | +5 - +25 |
| Temperatura aplikacji [°C]  | +5 - +40 |

## SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa przedstawioną w karcie charakterystyki.

### Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniaacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
- W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.
- Uszczelniaacz nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach może być konieczne jego zastosowanie dla polepszenia przyczepności.

### Przygotowanie produktu

- Przed rozpoczęciem aplikacji produkt powinien być kondycjonowany w temp. pokojowej.

## Aplikacja

- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Przed użyciem obciąć końcówkę folii. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Uszczelniaacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych.
- Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniaacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w wodzie.
- Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.

## Prace po zakończeniu aplikacji

- Przed utwardzeniem czyścić wodą lub wodą z mydłem.
- Po utwardzeniu uszczelniaacz z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny.
- Świeżo nałożony uszczelniaacz należy zabezpieczyć przed deszczem i bezpośrednim działaniem wody na co najmniej 6 godzin.
- NIE MYĆ RĄK ROZPUSZCZALNIKAMI ORGANICZNYMI.

## Ograniczenia / uwagi

- Uszczelniaacza nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, chloroprenowych lub na materiałach budowlanych, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.
- Uszczelniaacz nie jest przeznaczony do uszczelniania złączy z kamienia naturalnego, np. granitu, piaskowca, marmuru itp.
- Uszczelniaacz nie jest zalecany do złączy znajdujących się stale pod wodą, ponieważ mogą w nim wystąpić zmiany fizyczne.
- Nie nadaje się do klejenia akwariów i terrariów.
- Uszczelniaacz nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.
- Uszczelniaacz nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.
- Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu, szczególnie w przypadku farb rozpuszczalnikowych.
- Nie stosować do PP, PE – brak przyczepności.
- Uszczelniaacza nie należy stosować na wrażliwych powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach i srebrzance luster.

## INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkie podane parametry bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od warunków utwardzania się produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej produkt).

## TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Przechowywać do 24 miesięcy w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu, zabezpieczając przed mrozem i przegrzaniem, w temperaturze od +5 °C do +25 °C.

Produkt można transportować przez okres nie dłuższy niż 2 tygodni/e w temperaturze nie niższej niż -5 °C, jednak przed użyciem należy produkt kondycjonować przez okres 24 godzin w 23 °C.

Należy zachować ostrożność w przypadku gdy produkt po rozmrożeniu ponownie zostanie poddany działaniu ujemnej temperatury – wytrzymuje 3 cykl/e/i zamrażanie/rozmarzanie.

## OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców.

Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.