

KARTA TECHNICZNA

FOME FLEX USZCZELNIACZ AKRYLOWY WALL ACRYL ELASTIC SEAL



Opis

FOME FLEX Wall Acryl Elastic Seal – jest łatwo malowanym, wysoce elastycznym uszczelniaczem na bazie dyspersji wodnej akrylowej, odpowiednim do większości rodzajów farb. Uszczelniacz Wall Acryl ma doskonałą przyczepność do wielu materiałów budowlanych. Zawiera innowacyjną dyspersję wodną akrylową, która tworzy trwałe wiązania chemiczne z wieloma materiałami budowlanymi, takimi jak szkło, aluminium czy ceramika. Uszczelniacz doskonale nadaje się do uszczelniania ruchomych spoin przed wykończeniem prac i malowaniem. Ruchomość spoiny do 12,5% zapewnia, że spoina uszczelniająca będzie wolna od pęknięć. Fugę można malować już po 60 minutach, co pozwoli na znacznie szybsze i wygodniejsze wykonanie prac. Skurcz wynosi zaledwie 15%. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zalety

- Łatwo malować większością rodzajów farb po 60 minutach.
- Bardzo elastyczny i trwały szew
- Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych
- Wytrzymałość na rozciąganie 0,7 N/mm²
- Temperatura otoczenia roboczego +5°C...+50°C.
- Odporność na temperaturę -25 °C do + 80 °C

Doskonała przyczepność:

- Płyta gipsowo-kartonowa
- Beton
- Murarstwo
- Tynk
- Ceramika
- PVC
- Metale
- Aluminium
- Granit

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie

Do uszczelniania wszystkich ruchomych i stałych połączeń: drewna, płyt gipsowo-kartonowych i izolacyjnych, sufitów, narożników ścian, wewnętrznych ram okiennych i drzwiowych przed wykończeniem i malowaniem. Do uszczelniania małych pęknięć wewnątrz i na zewnątrz.

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	Standard	Wartość
Kolor			Balta
Gęstość	g/cm ³		1,65
Czas wiązania powierzchni	min.		15
Szybkość utwardzania	mm/24 val.		2
Możliwość malowania po	min.		60
Poziom drenażu w pozycji pionowej	mm		0
Zmniejszenie objętości	%	ISO 10563	15
Ruchomość stawów	%	EN 15651-1	12,5
Twardość Shore'a A		EN ISO 868	16
Wydłużenie do zerwania	%	ISO 8339	325
Wytrzymałość na rozciąganie	N/mm ²	ISO 8339	0,7
Moduł sprężystości przy 100% 23°C	MPa	ISO 8339	0,5
Odporność na temperaturę po związaniu	°C		-25°C...+80°C
Temperatura robocza otoczenia	°C		+5°C...+50°C
Klasa palności		EN 13501-1+A1:2010	E
Objętość	ml.		310

Certyfikaty



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM

Instrukcja stosowania

Wszystkie powierzchnie muszą być odpylone, czyste, wolne od tłuszczu i oleju. Powierzchnie silnie porowate takie jak: tynk, gazobeton, wapień itp. muszą być zagruntowane. Przed użyciem należy odciąć końcówkę kartusza i przykręcić dyszę dołączoną do zestawu. Kartusz należy włożyć do wyciskacza-pistoletu, a następnie końcówkę napełnić masą naciskając kilkakrotnie spust pistoletu.

KARTA TECHNICZNA

Przechowywanie

Przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres trwałości - 18 miesięcy od daty produkcji, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przechowywania. Przechowywać fiolki z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ciepła powyżej 50°C.

Opakowanie

Plastikowy kartusz 310 ml, 12 szt w pudełku.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów.

Postępowanie z odpadami

Całkowicie opróżnić opakowanie i zutylizować zgodnie z wymogami.