

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Lakiery w sprayu i ochrona antykorozyjna **WIKO® SPRAY ALUMINIOWY**

Spray aluminiowy WIKO® pozwala na uzyskanie gładkiej i suchej warstwy, która wnika głęboko w pory materiału. Pozwala na uzyskanie warstwy o wysokim stopniu połysku i wyjątkowo odpornej na ścieranie. Zapewnia trwałą warstwę, wysoce odporną na ścieranie ochronę antykorozyjną, jest bardzo odporna na działanie wysokich temperatur, czynników atmosferycznych, kwasów i zasad.

- Szybko schnąca, gładka, nieporowata warstwa powierzchniowa
- Wysoki stopień połysku powierzchni
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Wytrzymałość temperaturowa do ok. + 500 °C

Obszary zastosowania

- Nadaje się do wszystkich metali żelaznych
- Przemysł i warsztaty rzemieślnicze - wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona antykorozyjna o wysokiej odporności na ścieranie w połączeniu z estetycznym wykończeniem powierzchni
- Technika klimatyzacyjna i wentylacyjna
- Budowa maszyn i rurociągów
- Budowa karoserii i łodzi, itp.

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

AALS.D400

Zastosowanie

Powierzchnie na które ma być nakładana powłoka muszą być czyste, nie mogą zawierać rdzy, oleju i smaru. Do czyszczenia użyć odpowiedniego środka czyszczącego WIKO (np. błyskawicznego zmywacza przemysłowego WIKO (nr prod. AISR.D400)). Produkt stosować należy w temperaturze pokojowej (ok. +16 °C do +25 °C). Pojemnik z aerozolem przed użyciem intensywnie wstrząsać przez 3 minuty (słychać charakterystyczny dźwięk kulki mieszającej w środku pojemnika), wykonać próbny natrysk, a następnie nanosić środek krzyżowo z odległości 20 do 30 cm. Po około 8 minutach powierzchnia będzie całkowicie sucha, po upływie 20 do 25 minut można ją normalnie używać. Spray aluminiowy WIKO wysycha całkowicie po ok. 24 godzinach. Po użyciu pojemnik odwrócić, wcisnąć i przytrzymać dyszę do momentu, aż wylatywać będzie jedynie gaz wytłaczający /propelent/ - przedmuchiwanie dyszy.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przechowywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.
Kliknij lub zeskanuj tutaj:



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów.

Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.

Member of

GLUETEC GROUP

 GLUETEC Germany  WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG

Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.

ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa – Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl