

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Szpachlówka akrylowa ekstra lekka FOME FLEX FINISH

Opis

FOME FLEX FINISH to niezwykle lekka masa szpachlowa na bazie dyspersji akrylowej, przeznaczona do ostatecznego wykończenia. Do nakładania spoin G/K na ściany i sufity, a także do naprawy betonu, gipsu, muru i tynku, wyrównywania pęknięć. Można malować po 30 minutach. Niezwykle łatwa do szpachlowania. Można szlifować. Nie kurczy się, nie pęka, bezwonny. Bardzo dobra przyczepność do płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, bloczków gipsowych i podobnych materiałów. Łatwa w aplikacji (szczególnie przy tynkowaniu sufitów - o połowę lżejsza od wody!). Łatwo się wyrównuje, krótki czas schnięcia. Po utwardzeniu można malować farbami emulsyjnymi i syntetycznymi. Gotowa do użycia (nie wymaga mieszania), można nakładać znacznie gęściej niż tradycyjne szpachle. Bezwonna, neutralna chemicznie, nie powoduje korozji metali.

Zalety

- Niezwykle lekki.
- Prawie zerowy skurcz.
- Można malować farbami emulsyjnymi i syntetycznymi.
- Można szlifować.
- Łatwy w nakładaniu i czyszczeniu.
- Nie powoduje korozji metali.
- Bezwonny, chemicznie neutralny.

Obszary zastosowań

Do nakładania spoin płyt gipsowo-kartonowych na ściany i sufity, a także do naprawy i wygładzania pęknięć w betonie, gipsie, murze i tynku. Specjalnie zaprojektowany do wypełniania spoin i otworów na śruby w ścianach i sufitach z płyt gipsowo-kartonowych. Również do wypełniania, naprawy i wygładzania otworów i pęknięć w betonie, tynku, cegle i warstwach tynku.

Instrukcja użytkowania

Wszystkie powierzchnie muszą być wolne od kurzu, czyste, odtłuszczone i odolejone. Powierzchnie o dużej porowatości, takie jak gips, beton komórkowy, wapień itp., muszą zostać zagruntowane. Odetnij końcówkę wkładu i przykręć do niego dyszę dołączoną do zestawu. Włóż wkład do strzykawki pistoletu i napełnij dyszę uszczelniaczem, naciskając spust pistoletu kilka razy. Temperatura aplikacji od +5 °C do +30 °C. Powłoka powstaje w ciągu 5 minut. Odporność złącza na temperaturę: -20 °C ... +75 °C.

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Orzecznictwo

EN 13963: 1A



Certyfikat EMICODE® jest znakiem jakości Stowarzyszenia Kontroli Emisji Klejów i Materiałów Budowlanych. Podczas testów zgodnie z normą ISO 16000 zwraca się uwagę na zachowanie LZO (lotnych związków organicznych), zgodnie z którym FOME FLEX FINISH spełnia najwyższe kryteria EMICODE EC1 PLUS - bardzo niskie emisje.



Produkt został sklasyfikowany przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej RTS jako materiał budowlany klasy M1 – po utwardzeniu jest bezwonny i nie emituje TVOC, formaldehydu, amoniaku i MDI.

Dane techniczne

Wskaźnik	Jednostki	Orzecznictwo	Wartość
Kolor			Przezroczysty
Materiał bazowy			Dyspersja akrylowa
Gęstość	g/ml		0,6
Wydajność (szw 5 mm)	m		15
Formacja filmowa	min.		5
Odpływ pionowy	mm	ISO 7390	<200
Organie	%		<5
Czas całkowitego utwardzania	godz.		24
Odporność na temperaturę po utwardzeniu	°C		-20 ... +75
Temperatura otoczenia roboczego	°C		+5 ... +30
Tom	ml		300

Warunki przechowywania

Przechowywać w pozycji pionowej w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 18 miesięcy od daty produkcji, w zależności od warunków przechowywania. Chronić butelki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej 50°C.

Opakowanie

Wkład plastikowy 300 ml, 12 wkładów w pudełku.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów.

Gospodarka odpadami

Całkowicie opróżnij opakowanie i zutylizuj je zgodnie z przeznaczeniem.