



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

HARD HAT® SPRAY BEZBARWNY 2500

OPIS RO Hard Hat® Spray Bezbarwny 2500 jest nie żółknącą powłoką bazującą na żywicy akrylowej.

Zalecenia stosowania RO Hard Hat® Spray Bezbarwny 2500 powinien być stosowany przez RO Hard Hat® Spray Fluorescencyjny 2200 lub Nawierzchnie Metalizowane w Spray'u 2100 bądź może być wykorzystywany do przywracania połysku wyblakłym starym powłokom.

RO Hard Hat® Spray Bezbarwny 2500 może stosowany bezpośrednio na kilka metali i stopów, takich jak: aluminium, mosiądz, brąz, chrom i miedź.

RO Hard Hat® Spray Bezbarwny 2500 przeznaczony jest do drobnych prac konserwacyjnych lub do retuszu.

RO Hard Hat® Spray Bezbarwny 2500 powinien być stosowany w przemyśle lekkim, do aplikacji na urządzenia pracujące wewnątrz w normalnej wilgotności.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Wysoki połysk.

Kolor Przezroczysty.

Paliwo Eter dimetylowy.

Zawartość substancji lotnych 651 g/l

Zalecana grubość warstwy 15 µm suchej, co odpowiada 60 µm mokrej.

Wydajność teoretyczna 3,5 m² na spray 15 µm suchej warstwy

Wydajność praktyczna Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie powierzchni oraz strat materiały podczas aplikacji.

Czas schnięcia w temp. 20°C, wilgotność 50%

dla dotyku: 15 min.

dla użytkowania: 30 min.

dla ponownego malowania: Po 1 godz.

pełna trwałość 3 dni

odporność na wysokie temperatury: 100°C (w środowisku suchym).

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Usunąć brud, tłuszcz, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni za pomocą odpowiednich środków. Piaskować nienaruszone powłoki dla zmatowienia lekko powierzchni, która musi być czysta i sucha podczas nakładania.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA

Wskazanie użycia Zdjąć pokrywę. Wstrząsać energetycznie co najmniej przez minutę, po mieszanii jest słyszalny grzechot kulki. Podczas użytkowania często potrząsać. Można trzymać ok. 25 cm od powierzchni. Używaj ruszając w tę i z powrotem utrzymując ruch równoległy do powierzchni. Upewnij się, że jest podczas naciskania przycisku sprayu puszka jest w ruchu, aby uniknąć wycieków i zacieków. Zastosuj kilka cienkich warstw w odstępach kilku minut do uzyskania odpowiedniej grubości powłoki. Po użyciu odwróć spray do góry nogami i naciśnij spust na 2-3 sekund do oczyszczenia zaworu.

Warunki stosowania Dla dobrego rezultatu wilgotność względna musi być niższa od 85%, a temperatura podłoża może być powyżej 0°C.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie dostępnymi na puszcze i ulotce.

Warunki przechowywania 5 lata od daty produkcji w zamkniętych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie narażone bezpośrednio na promieniowanie słoneczne, a temperatura wynosi między 5°C a 35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROOSEDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

NOXAN
wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl