



Obszar zastosowania

Mipa P 70 to wysokogatunkowa, wolna od azbestu szpachlówka wypełniająca na bazie żywicy poliestrowej z pigmentacją aluminiową, stworzona specjalnie z myślą o wysokich wymaganiach jakościowych dotyczących konstrukcji pojazdów i prac naprawczych w zakresie obróbki, przyczepności i podatności na szlifowanie. Produkt nadaje się do wyrównywania nierówności i wgłębień na powierzchniach żelaznych, stalowych, tworzywach sztucznych i drewnie. Możliwa jest bezproblemowa aplikacja na powierzchnie pionowe. Właściwości: łatwa szlifowalność, wysoka stabilność i elastyczność. W grubowarstwowej aplikacji zostawia mniej porów niż Mipa P 99.

Wydajność: —

Instrukcja zastosowania

	Kolor srebrno-szary metalik										
	Proporcje mieszania Utwardzacz Utwardzacz Mipa P										
		wagowo (lakier : utwardzacz)		objętościowo (lakier : utwardzacz)							
		100 : 2		—							
	Utwardzacz Lakierowanie całościowe										
		—		Lakierowanie częściowe							
		—		—							
	Czas przydatności do użycia 4 – 5 minut z utwardzaczem Mipa P w temp. 20 °C										
	Rozcieńczalnik —										
	Lepkość natryskowa pistolet lakierniczy z kubkiem górnym										
		—		Airmix / Airless							
		—		—							
	Metoda aplikacji Metoda aplikacji										
		Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik					
		—	—	—	—	—					
	Czas odparowania —										
	Warstwa suchego filmu —										
	Czas suszenia Temperatura obiektu										
	20 °C	—	—	—	20 minut	—					
	60 °C	—	—	—	10 minut	—					

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Uwagi

Przechowywanie:

—

Ustawodawstwo LZO:

UE wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/b) 250g/l
Produkt zawiera maksymalnie 12 g/l LZO.

Warunki aplikacji:

Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację. Szpachlówka poliestrowa nie utwardza się w temperaturze poniżej 10°C.

Aplikacja:

Podłoże musi być czyste, suche, i odtłuszczone. Powierzchnie przeszlifować. Luźne stare powłoki lakiernicze lub podkładowe usunąć. Nie nakładać na powłoki termoplastyczne lub zawierające kwasy (podkłady reaktywne). Masę szpachlową należy dobrze wymieszać z utwardzaczem. Nie stosować ponad 3% utwardzacza P! Stosowanie zbyt małych lub zbyt dużych ilości utwardzacza może prowadzić do powstawania plam w nawierzchniowej powłoce lakierniczej. Całą powierzchnię przeznaczoną do lakierowania oczyścić i odtłuścić zmywaczem silikonów Mipa. Uszkodzone miejsca całkowicie odrzewić i przeszlifować papierem ściernym P80 / 150 na sucho. Po wysuszeniu szpachlówki przeszlifować ją papierem ściernym P 150 / 240. Całą powierzchnię przed aplikacją podkładu wypełniającego zmatować papierem ściernym P 240 / 360 na sucho. W przypadku zacierania szpachlówką metali nieżelaznych (np. aluminium, powierzchni ocynkowanych) zagruntować wstępnie podłoże podkładem Mipa EP-Primer-Surfacer w celu uzyskania optymalnej przyczepności. Przed polakierowaniem powierzchni zaizolować podkładem wypełniającym 1K lub 2K. W celu poprawy ochrony antykorozyjnej, np. podczas renowacji samochodów zabytkowych można zastosować Mipa EP-Primer-Surfacer (patrz karta techniczna produktu Mipa EP-Primer-Surfacer). Szpachlówkę szlifować tylko po całkowitym wysuszeniu.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.