



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

KLEJ CYJANOAKRYLOWY

OPIS PRODUKTU

Szybko działający klej na bazie cyjanoakrylanów, charakteryzujący się szerokim spektrum zastosowań i łatwością stosowania. Tworzy silne wiązanie z większością materiałów w ciągu kilku sekund. Idealny do drobnych napraw wymagających starannej aplikacji.



KORZYŚCI

- Do drobnych napraw
- Trwały
- Bezbarwny
- Super szybki
- O szerokim spektrum zastosowań



Odporny na wilgoć



Mocny

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do łączenia: metalu, szkła, porcelany, ceramiki, plastiku, skóry, drewna, papieru. Nie klei PP, PE, PTFE.



Do wewnątrz i
na zewnątrz

SPOSÓB UŻYCIA

SPOSÓB UŻYCIA:

----- Opakowanie: Tuba blistrowana ----- 2 g

Krok 1: Klejone powierzchnie dokładnie oczyść, a następnie odtłuść denaturatem lub acetonem, osusz, wygładź i dopasuj do siebie.

Krok 2: Trzymając tubkę pionowo gwintem do góry, przebij delikatnie membranę korkiem i nakręć dozownik.

Krok 3: Nałóż cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, złóż klejone elementy i mocno dociśnij.

Krok 4: Wiązanie następuje po 10 s.

Krok 5: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknij.

----- Opakowanie: Butelka z nakrętką ----- 6 ml

Krok 1: Klejone powierzchnie dokładnie oczyść, a następnie odtłuść denaturatem lub acetonem, osusz, wygładź oraz dopasuj do siebie.



Krok 2: Kropelkę kleju rozprowadź na jedną z klejonych powierzchni i natychmiast dociśnij drugą przez ok. 10 s.

Krok 3: Po zakończeniu prac szczelnie zamknij opakowanie z klejem.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przed zastosowaniem sprawdź działanie kleju na klejone elementy.
2. Prace prowadź w temperaturze (10÷25)°C.
3. Zakres temperatury prac dotyczy temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów.
4. Zabrudzone narzędzia i świeże plamy oczyść denaturatem.
5. Zaschnięte zabrudzenia usuń mechanicznie.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

-  Klej nie jest klejem konstrukcyjnym, nie jest przeznaczony do przenoszenia znacznych naprężeń.
-  Przed zastosowaniem zapoznaj się z kartą techniczną.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze (5÷30)°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu pomieszczenie intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.
Skleja skórę i powieki w ciągu kilku sekund.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	1,04 – 1,10 g/cm ³ w 20°C
Typ produktu	cyjanoakrylowy
Kolor spoiny/powłoki po wyschnięciu	bezbarwny
Wstępny czas utwardzenia/schnięcia spoiny/powłoki	10 s
Pełna wytrzymałość spoiny	12 h
Rodzaj spoiny	twarda
Konsystencja	ciecz

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DKC002/BL/PL-BG-EN-LT-LV-RO	5903649029454	PL,BG,EN,LT,LV,RO	2 g	metal tuba standard	24	24

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA

- NIE DOTYCZY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2025-01-22

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.


ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

----- 

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów.