

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

		NUMER NORMY	WARTOŚĆ
Grubość			
	Grubość folii PVC	ISO 2286-3	100 µ
	Łączna grubość	ISO 2286-3	230 µ
Odporność na rozciąganie			
	Wzdłużne	ISO 527-3/2/200	min. 20 MPa
Odporność na rozdarcie			
	Wzdłużne	ISO 527-3/2/200	min. 160%
Połysk		DIN 67530, 85°	15 %
Stabilność wymiarowa		DIN 53377	max. -2,8 %
Przepuszczalność		ASTM D1003	73 %
Zamglenie		ASTM D1003	95,6 %
Przejrzystość		ASTM D1003	4,7 %
Siła adhezji kleju			
	Początkowa	FINAT 9	8.8 N / 25 mm
	Po 20 minutach	FINAT 1	13.3 N / 25 mm
	Po 24 godzinach	FINAT 1	19.8 N / 25 mm
Zakres temperatur			
	Podczas wyklejania		od 12 °C do 25 °C
	Podczas użytkowania		od -40 °C do 90 °C
Palność folii*		Naklejona na aluminium, szkło lub stal – samogasnąca	
Okres trwałości		90º ekspozycji pionowej wewnątrz - 7 lat	
		90º ekspozycji pionowej na zewnątrz - 5 lat	
Okres składowania		2 lata	