

**STAIN LOCK**

OPIS Coo-Var Stain Lock to wodorozcieńczalny produkt zaprojektowany do odcinania trudnych plam i zapachów. Przeznaczony do wielu powierzchni, zapewnia doskonałe pokrycie wielu rodzajów plam. Zapobiega wykwitom na kolejnych powłokach farb.

Zalecenia stosowania Coo-Var Stain Lock to podkład odcinający do drewna, tynku, starych powłok malarskich, kamienia i większość tworzyw sztucznych. Nadaje się do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Mat

Kolor Biały

Gęstość 1,31 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 34,3%

Zawartość LZO 18 g/l

LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Niepalny

Lepkość 1,2 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 1 godz., przy 20°C

Dla wyschnięcia: 2 godz., przy 20°C

Do pełnej trwałości: 3-5 dni., przy 20°C

Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki

Grubość warstwy Mokrej: 100 mikronów

Suchej: 35 mikronów

Wydajność teoretyczna 10 m²/l przy suchej warstwie 45 mikronów.

Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Produkt należy dobrze wymieszać przed użyciem. Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. Nie aplikować, jeśli temperatura może spaść poniżej 7°C podczas aplikacji i schnięcia. W zamkniętych przestrzeniach zapewnić odpowiednią wentylację podczas aplikacji i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel, wałek, natrysk powietrzny
Poprzednia warstwa	Brak.
Kolejna warstwa	Wybrana warstwa wykończeniowa.
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem.
Czyszczenie	Woda
Ograniczenia stosowania	Nie stosować poniżej 8°C
Rozcieńczanie	Woda (maks. 10 % objętości)
Ciśnienie w dyszy	-
Wielkość dyszy	0.015"
Ponowne malowanie	2 - 4 godzin

UWAGI

Warunki bezpieczeństwa Patrz karta charakterystyki - SDS 20476

Wersja CVV60420

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



STAIN LOCK

POPIS Coo-Var Stain Lock je vodou ředitelný produkt navržený k blokování obtížných skvrn a zápachů. Je určen pro různé povrchy a poskytuje vynikající pokrytí mnoha typů skvrn. Zabraňuje průniku skvrn do dalších vrstev barvy.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ Coo-Var Stain Lock je izolační základová barva pro dřevo, omítku, staré nátěry, kámen a většinu plastů. Vhodná pro aplikaci v interiéru i exteriéru.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava Mat

Barva Bílá

Hustota 1,31 při 20°C

Obsah pevných látek 34,3%

Obsah VOC 18 g/l

VOC - Těkavé organické sloučeniny přispívají ke znečištění ovzduší.

Bod vzplanutí Nehořlavé

Viskozita 1,2 Poise při 25°C

Doba schnutí Na dotek: 1 hodina při 20°C

Pro přetření: 2 hodiny při 20°C

Plná odolnost: 3 -5 dní při 20°C

Nízká teplota a vysoká vlhkost negativně ovlivňují dobu schnutí a konečnou účinnost nátěru.

Tloušťka vrstvy Mokrá: 100 mikronů

Suchá: 35 mikronů

Teoretická výtěžnost 10 m²/l při suché vrstvě 45 mikronů.
(Skutečná výtěžnost může být nižší v závislosti na faktorech, jako je poréznost povrchu a ztráty materiálu při aplikaci.)

Balení 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l

PŘÍPRAVA POVRCHU Všechny povrchy musí být čisté, suché, stabilní a zbavené nečistot. Odstraňte veškerý volný a odlupující se materiál.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace	Produkt dobře promíchejte před použitím. Dodržujte pravidla správné malířské praxe. Neaplikujte, pokud může teplota během aplikace a schnutí klesnout pod 7°C. V uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání během aplikace a schnutí.
Metody aplikace	Štětec, váleček, stříkání vzduchem
Předchozí vrstva	Není nutná.
Následující vrstva	Libovolný zvolený vrchní nátěr.
Pokyny k míchání	Dobře promíchat před použitím
Čištění	Voda
Omezení použití	Nepoužívat při teplotě nižší než 8°C
Ředění	Voda (max. 10 % objemu)
Tlak trysky	-
Velikost trysky	0.015"
Doba přetření	2 - 4 hodiny

POZNÁMKY

Bezpečnostní podmínky Viz bezpečnostní list - SDS 20476

Verze CVV60420

Informace zde uvedené jsou poskytovány v dobré víře a pouze pro informativní účely. Protože podmínky aplikace jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nenese odpovědnost za nesprávné použití tohoto produktu. Společnost si vyhrazuje právo měnit údaje bez předchozího upozornění. Tento technický list nahrazuje všechny předchozí verze.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

Pro další informace nás kontaktujte:

NOXAN

wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS Coo-Var Stain Lock je vodou riediteľný produkt navrhnutý na blokovanie ťažkých škvrn a zápachov. Je určený pre rôzne povrchy a poskytuje vynikajúce pokrytie mnohých typov škvrn. Zabraňuje prieniku škvrn do ďalších vrstiev farby.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE Coo-Var Stain Lock je izolačný základný náter na drevo, omietku, staré nátery, kameň a väčšinu plastov. Vhodný na aplikáciu v interiéri aj exteriéri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava Matná

Farba Biela

Hustota 1,31 pri 20°C

Obsah pevných látok 34,3%

Obsah VOC 18 g/l

VOC - Prchavé organické zlúčeniny prispievajú k znečisteniu ovzdušia.

Bod vzplanutia Nehorľavý

Viskozita 1,2 Poise pri 25°C

Doba schnutia Na dotyk: 1 hodina pri 20°C

Pre pretretie: 2 hodiny pri 20°C

Plná odolnosť: 3 -5 dní pri 20°C

Nízka teplota a vysoká vlhkosť negatívne ovplyvňujú dobu schnutia a konečnú účinnosť náteru.

Hrúbka vrstvy Mokrú: 100 mikrónov

Suchá: 35 mikrónov

Teoretická výdatnosť 10 m²/l pri suchej vrstve 45 mikrónov.
(Skutečná výtěžnosť môže byť nižšia v závislosti na faktorech, ako je poréznosť povrchu a ztráty materiálu při aplikaci.)

Balenie 250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l

PRÍPRAVA POVRCHU Všetky povrchy musia byť čisté, suché, stabilné a zbavené nečistôt. Odstráňte všetok voľný a olupujúci sa materiál.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie	Produkt dobre premiešajte pred použitím. Dodržiavajte pravidlá správnej maliarskej praxe. Neaplikujte, ak môže teplota počas aplikácie a schnutia klesnúť pod 7°C. V uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie počas aplikácie a schnutia.
Metódy aplikácie	Štetec, valček, striekanie vzduchom
Predchádzajúca vrstva	Nie je nutná.
Nasledujúca vrstva	Ľubovoľný zvolený vrchný náter.
Pokyny na miešanie	Dobre premiešať pred použitím
Čistenie	Voda
Obmedzenia použitia	Nepoužívať pri teplote nižšej ako 8°C.
Riedenie	Voda (max. 10 % objemu)
Tlak trysky	-
Veľkosť trysky	0.015"
Doba pretretia	2 - 4 hodiny

POZNÁMKY

Bezpečnostné podmienky Vid' bezpečnostný list- SDS 20476

Verzia CVV60420

Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere a slúžia iba na informačné účely. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť Coo-Var nenesie zodpovednosť za nesprávne použitie tohto produktu. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť údaje bez predchádzajúceho upozornenia. Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN England

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte:



Poznaň
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Varšava
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdaňsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Krakov
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**LEÍRÁS**

A Coo-Var Stain Lock egy vízbázisú termék, amelyet makacs foltok és szagok lezárására terveztek. Különböző felületekre alkalmazható, és kiváló fedőképességet biztosít számos folttípus esetében. Megakadályozza a foltok átszivárgását a következő festékrétegekbe.

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS

A Coo-Var Stain Lock egy izoláló alapozó fa, vakolat, régi festékrétegek, kő és a legtöbb műanyag számára. Alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásra egyaránt.

MŰSZAKI ADATOK**Felületi kidolgozás**

Matt

Szín

Fehér

Sűrűség

1,31 20°C-on

Száranyag-tartalom

34,3%

VOC-tartalom

18 g/l

A VOC - Illékony szerves vegyületek hozzájárulnak a levegő szennyezéséhez.

Gyulladáspont

Nem gyúlékony

Viszkozitás

1,2 Poise 25°C-on

Száradási idő

Érintésre száraz 1 óra 20°C-on

Átfesthető: 2 óra 20°C-on

Teljes keménység: 3-5 nap 20°C-on

Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom negatívan befolyásolja a száradási időt és a bevonat végső hatékonyságát.

Rétegvastagság

Nedves: 100 mikron

Száras: 35 mikron

Elméleti kiadósság10 m²/l 45 mikron száraz rétegvastagság esetén.

A gyakorlati kiadósság alacsonyabb lehet a felület porozitásától és az alkalmazás során fellépő anyagvesztéstől függően.

Kiszerelések

250 ml, 500 ml, 1 l, 2,5 l

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Minden felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Távolítsa el az összes laza és pergő anyagot.

ALKALMAZÁSI MÓDSZER

Alkalmazási feltételek	Használat előtt alaposan keverje fel a terméket. Tartsa be a festési munkálatok helyes gyakorlatát. Ne alkalmazza, ha az alkalmazás és száradás során a hőmérséklet 7°C alá csökkenhet. Zárt térben biztosítson megfelelő szellőzést az alkalmazás és száradás alatt.
Alkalmazási módszerek	Ecset, henger, levegős szórás
Előző réteg	Nem szükséges
Következő réteg	Bármilyen kiválasztott fedőfesték
Keverési utasítások	Használat előtt alaposan keverje fel.
Tisztítás	Víz
Használati korlátozások	Ne használja 8°C alatti hőmérsékleten
Hígítás	Víz (max. 10% térfogat)
Fúvókanyomás	-
Fúvókaméret	0.015"
Újrafestési idő	2 - 4 óra
MEGJEGYZÉSEK	

Biztonsági előírások Lásd a biztonsági adatlapot- SDS 20476

Verzió CVV60420

IAz itt megadott információk jóhiszeműen és kizárólag tájékoztató jelleggel kerültek közlésre. Mivel az alkalmazási feltételek a gyártó ellenőrzésén kívül esnek, a Coo-Var nem vállal felelősséget a termék helytelen használatáért. A vállalat fenntartja a jogot az adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót helyettesít.

Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN Anglia

További információért vegye fel velünk a kapcsolatot:

NOXAN
wiemy jak chronić



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Varsó
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

