

CHARAKTERYSTYKA:

Lakier bezbarwny akrylowy o średniej zawartości części stałych, dobrej rozlewności, szybkim czasie schnięcia, zwiększonej odporności na zarysowania i promienie UV (nie żółknie). Charakteryzuje się odpornością na czynniki chemiczne, mechaniczne i klimatyczne oraz wysokim stopniem twardości. Przeznaczony do aplikacji w kabinach lakierniczych lub miejscach przystosowanych do lakierowania. Zalecany do nakładania na bazy wodorozcieńczalne lub rozpuszczalnikiowe.

SPOSÓB UŻYCIA:

Mieszanę A+B odmierzyć objętościowo: 2 części objętościowe lakieru (A) i 1 część objętościową utwardzacza (B), a następnie dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem natryskowym o dyszy 1,3 mm w dwóch normalnych warstwach z 5-7 min przerwą na odparowanie rozpuszczalników przed aplikacją kolejnej warstwy. W celu polepszenia efektu połysku, zaleca się stosowanie GC+ Stabilizator połysku w ilości do 5% obj. na składnik A.

DANE TECHNICZNE:

Zawartość LZO w produkcie gotowym do użycia: max. 840 g/l Dopuszczalne LZO: 840 g/l

Lakier:

Termin ważności: 18 miesięcy Gęstość (20°C): 0,96 – 0,97 g/cm³ Kolor: bezbarwny

Utwardzacz:

Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość (20°C): 0,98 – 0,99 g/cm³ Kolor: bezbarwny/lekko żółty

UWAGA: Ewentualne lekkie zabarwienie utwardzacza nie ma wpływu na odcień gotowej powłoki.

GC+ Stabilizator połysku:

Termin ważności: 24 miesiące Gęstość (20°C): 0,85 – 0,87 g/cm³ Kolor: bezbarwny

PROPORCJE MIESZANIA

	Lakier (A) Utwardzacz (B) GC+ Stabilizator połysku (C)	objętościowo	wagowo
		2 1 0 - 5% obj. na składnik A	100 51 0 - 4,4% wag. na składnik A

ŁEPKOŚĆ DO NATRYSKU

	Kubek DIN 4mm (20°C)	14 - 16 s
	Kubek Forda 4mm (20°C)	15 - 17 s
	Kubek ISO 4mm (20°C)	24 - 29 s

APLIKACJA

	Pistolet zasilany grawitacyjnie	dysza	ciśnienie		
		1,3 mm	ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu		
	Aplikacja	liczba warstw	czas odparowania		grubość suchej powłoki
			pomiędzy warstwami	przed suszeniem	
		2	5 - 7 min	10 min	40 - 45 µm
Zalecane warunki aplikacji		temperatura 18 - 22°C, wilgotność 40 - 60%			
Wydajność teoretyczna		8 - 9 m ² /l			
Czas życia (20°)		do 1 h			

DYSTRYBUTOR:

GRUPA CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60; 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775

SCHNIĘCIE					
	Temperatura obiektu Rodzaj utwardzacza	60°C	20°C		Pełne utwardzenie w 20°C
		Suchość do polerowania	Suchość do montażu	Suchość do polerowania	
		20 min.	3 - 4 h	5 - 7 h	5 - 7 dni
UWAGA: Przed przystąpieniem do polerowania lakieru suszonego w temperaturze 60°C odczekać ok. 1 h (czas na ochłodzenie powłoki)					
	Suszenie IR	Krótka i średnia fala: 10 min Przestrzegać zaleceń producenta lampy IR. Zachować czasy odparowania przed suszeniem.			

UWAGI:

Doprowadzić produkt do zalecanej temperatury aplikacji w sposób niewymuszony (unikać gwałtownego ogrzewania/schładzania). Nie zaleca się aplikacji produktu w temperaturze poniżej 18°C. Niska temperatura aplikacji zmienia charakterystykę powłoki lakierowej (dłuższy czas otwarcia powłoki, większa struktura, dłuższy czas do pełnego utwardzenia). Przed przystąpieniem do aplikacji, temperatura produktu, temperatura obiektu i temperatura powietrza w kabinie lakierniczej powinny wynosić ok. 20°C.

WARUNKI PRZECIOWYWANIA I TRANSPORTU:

Chronić przed mrozem, ciepłem, światłem słonecznym i wilgocią. Przechowywać szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym miejscu. Zalecana temperatura przechowywania: +10 do +30°C.

DYSTRYBUTOR:

GRUPA CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60; 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775