

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DACH-BRISS-GRUNT podkład gruntujący do dachówki betonowej

Opis produktu

Akrylowa podkład gruntujący dedykowany do dachówki betonowej niemalowanej lub o zdegradowanej powłoce lakierniczej. Stosowany do ograniczenia chłonności podłoża oraz zwiększenia przyczepności dla farby podkładowej DACH-BRISS-BAZA. Nie należy stosować preparatu na podłożach z istniejącą powłoką lakierniczą!

Produkty powiązane systemu renowacji dachówki betonowej

DACH-BRISS-GRUNT>DACH-BRISS-BAZA>DACH-BRISS-TOP>DACH-GLOSS-TOP

- DACH-SAUBER – środek myjący
- DACH-BRISS-BAZA – farba podkładowa
- DACH-BRISS-TOP – farba nawierzchniowa w wykończeniu satynowym
- DACH-GLOSS-TOP – lakier dający efekt wysokiego połysku (opcjonalnie)

Zakres zastosowań

Stosowany jako jeden z elementów systemu renowacji dachówki betonowej:

- Dachówka betonowa barwiona w masie
- Dachówka betonowa z zdegradowaną powłoką lakierniczą

Charakterystyka / Zalety

- Wodna emulsja przyjazna dla środowiska
- Gotowy do użycia
- Praktycznie bezwonna podczas nakładania
- Bardzo łatwa w aplikacji

Wstępne przygotowanie podłoża

1. Usunięcie zanieczyszczeń:
Rozpocząć od oczyszczenia powierzchni dachu z grubszych zanieczyszczeń, takich jak mchy, porosty, liście i inne zabrudzenia organiczne.
2. Mycie środkiem czyszczącym DACH-SAUBER:
Na całą powierzchnię dachu nanieść środek czyszczący DACH-SAUBER. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując środek w formie aktywnej piany, która dłużej utrzymuje się na powierzchni, zwiększając skuteczność działania. Pozostawić pianę na powierzchni przez czas wskazany w karcie technicznej produktu, aby środek mógł skutecznie rozpuścić zanieczyszczenia.
3. Mycie wysokociśnieniowe:
Po działaniu środka czyszczącego dokładnie umyć dach za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Rekomendowane parametry myjki: ciśnienie powyżej 200 bar oraz przepływ wody wynoszący minimum 15 l/min. Takie parametry zapewnią efektywne usunięcie brudu oraz resztek środka czyszczącego.

4. Suszenie powierzchni:

Po zakończeniu mycia pozostawić dach do całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia zależy od warunków pogodowych, jednak dachówka powinna być całkowicie sucha przed przystąpieniem do dalszych prac.

Przygotowanie gruntu

Przed użyciem, grunt wymieszać przez dynamiczne wstrząśnięcie opakowania.

Aplikacja

Grunt nanosić równomiernie na całą powierzchnię, stosując pędzel, wałek lub natrysk hydrodynamiczny.

Zużycie

10-14m²/l w zależności od chłonności podłoża.

Uwaga: Nie należy gruntować dachówek o niskiej nasiąkliwości oraz tych pokrytych powłoką lakierniczą w dobrym stanie. Zastosowanie gruntu na niechłonnym podłożu może osłabić przyczepność warstwy podkładowej.

Środki czyszczące

Narzędzia wielokrotnego użytku należy niezwłocznie po zakończeniu pracy dokładnie umyć zimną wodą. Agregat malarski płukać zimną wodą. Po utwardzeniu się materiału wymagane jest czyszczenie mechaniczne.

Opakowanie

Grunt dostarczana jest w opakowaniach o pojemności 2.5l, 5l, 10l.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas pracy z produktem należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

- Unikać kontaktu ze skórą oraz oczami. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- Unikać wdychania oparów produktu.
- W trakcie stosowania wyrobu zabrania się spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz pracy w pobliżu źródeł otwartego ognia.
- Przed użyciem produktu należy obowiązkowo zapoznać się z Kartą Charakterystyki (KCh), która zawiera szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń chemicznych, postępowania w sytuacjach awaryjnych, zasad transportu i gospodarki odpadami.

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

DACH-BRISS-GRUNT podkład gruntujący do dachówki betonowej

- Należy ściśle przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz przepisów ochrony środowiska obowiązujących w miejscu stosowania produktu.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna	Wodna emulsja akrylowa	
Pakowanie	2.5l, 5l, 10l	
Czas składowania	Produkt składowany w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji	
Warunki składowania	Produkt składować w fabrycznie zamkniętym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.	
Gęstość	~ 1,0 kg/dm ³	
Rekomendowana dysza/ciśnienie dla natrysk AIRLESS	0,011" LP np. 511LP / 80-120bar	Agregat malarski DinoPower: X20, X24, X28, X32

INFORMACJE O APLIKACJI

Temperatura otoczenia	Minimum +10°C / Maksimum +40°C	
Wilgotność względna powietrza	< 75%	
Punkt rosy	Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału.	
Temperatura podłoża	Minimum +10°C / Maksimum +50°C	
Czas utwardzania	Minimum	Maksimum
	+10°C	3 godziny / 7 dni
	+20°C	1 godziny / 7 dni
	+30°C	30 min / 7 dni

BEKERFARB

Zastrzeżenie:

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i informacje zawarte w niniejszej ofercie stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania.