



OPIS Coo-Var Suregrip® Aqua jest profesjonalnej jakości, trwała, antypoślizgowa wodorozcieńczalna farbą o dużej zawartości kruszywa. Nadaje się do stosowania na odpowiednio zagruntowany beton, drewno, metal, asfalt i GRP. Nadaje się do stosowania na większości wcześniej malowanych posadzek. Idealna do podłóg, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem, a ryzyko poślizgu jest wysokie.

Zalecenia stosowania Przeznaczona do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, wszędzie tam, gdzie wymagana jest odpowiednia przyczepność. Doskonale sprawdza się na schodach, rampach dla osób niepełnosprawnych, w wejściach, obszarach wokół maszyn, na większości podłóg oraz w innych miejscach, gdzie wilgoć lub inne substancje mogą powodować śliskość powierzchni. Odpowiednia do ruchu pieszego oraz lekkiego ruchu pojazdów.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Chropowate

Kolor Niebieski, czerwony, zielony, czarny, szary, jasno szary, biały, żółty sygnałowy

Gęstość 1,27 - 1,42 przy 20°C

**Zawartość
substancji stałych** 46-49%

Zawartość LZO > 140 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Niepalny

Lepkość 7-9 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 1,5 godz., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 6 godz., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 5 do 7 dni, przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 90 mikronów
Suchej: 40 mikronów

Wydajność teoretyczna 6 – 10 m²/l przy suchej warstwie 60 - 100 mikronów.
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 1 l ; 5 l

**PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI** Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.
Beton – zacierany mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy najpierw zmatowić

w celu zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. Może to być wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Kwasu Wytrawiającego Acid Etch. Oprócz poprawienia przyczepności, ta metoda usuwa również brud i mleczko cementowe.

Nowy beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia się i wyschnięcia co może trwać do 3 miesięcy. Na nowy beton stosować farbę akrylową W138 rozcieńczoną 5% dla zagrunтовania i zamknięcia powierzchni przed nałożeniem Farby Antypoślizgowej Suregrip Aqua.

Pozostałe powierzchnie muszą być przygotowane i zagrunтовane odpowiednim podkładem.

Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia. Nie aplikować poniżej 8°C
Sposób aplikacji	Pędzel lub wałek (średnie lub krótkie włosie)
Poprzednia warstwa	Drewno – farba akrylowa W138 Metale żelazne i nieżelazne – RD-Multirpim Beton – 5% rozcieńczona farba akrylowa W138
Kolejna warstwa	Suregrip Aqua
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem
Czyszczenie	woda
Ograniczenia stosowania	Brak danych
Rozcieńczanie	Nie rozcieńczać
Ciśnienie w dyszy	Brak danych
Wielkość dyszy	Brak danych
Ponowne malowanie	Min. 6 godzin

UWAGI

Warunki bezpieczeństwa	Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 21266
-------------------------------	--

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS Coo-Var Suregrip® Aqua je vysoce kvalitní, trvanlivá, protiskluzová vodou ředitelná barva s vysokým obsahem plniv. Vhodná k použití na vhodně připravený beton, dřevo, kov, asfalt a GRP. Vhodná pro použití na většinu dříve natřených podlah. Ideální pro podlahy, kde je bezpečnost prioritou a riziko uklouznutí vysoké.

Doporučení pro použití Určeno pro použití uvnitř i venku, všude tam, kde je zapotřebí zajištění dobré přilnavosti. Perfektně se hodí na schodiště, rampy pro handicapované, vstupní plochy, oblasti kolem strojů, většinu podlah a jiná místa, kde vlhkost nebo jiné látky mohou způsobit kluzkost povrchu. Vhodné pro pěší provoz i lehký provoz vozidel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava Hrubé

Barva Modrá, červená, zelená, černá, šedá, světle šedá, bílá, signální žlutá

Hustota 1,27 - 1,42 při 20 °C

Obsah pevných látek 46-49%

Obsah VOC > 140 g/l
VOC (těkavé organické sloučeniny) přispívají ke znečištění ovzduší.

Bod vzplanutí Nehořlavý

Viskozita 7-9 Poise při 25 °C

Doba schnutí Na dotyk: 1,5 hod. při 20 °C
Pro zaschnutí: 6 hod. při 20 °C
Do plné pevnosti: 5 až 7 dnů při 20 °C
Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu nepříznivě ovlivňují dobu schnutí a konečnou účinnost každého nátěru.

Tloušťka vrstvy Mokrý: 90 mikronů
Suchá: 40 mikronů

Teoretická vydatnost 6 – 10 m²/l při suché vrstvě 60 - 100 mikronů.
Praktická vydatnost může být nižší, protože závisí na faktorech, jako je poréznost malovaného povrchu a ztráty materiálu během aplikace.

Balení 1 l ; 5 l

PŘÍPRAVA POVRCHU Celý povrch musí být čistý, suchý, stabilní a bez jakýchkoliv nečistot.
Beton – mechanicky hlazené a hladké, zhutněné povrchy je třeba nejprve zdrsnit, aby se zajistila dobrá přilnavost nátěru. To lze provést mechanickým broušením, pískováním nebo chemickým ošetřením pomocí kyseliny Acid Etch. Tato metoda nejen zlepšuje přilnavost, ale také odstraňuje nečistoty a cementovou kaši.

Nový beton musí mít dostatečný čas na důkladné vytvrzení a vyschnutí, což může trvat až 3 měsíce. Na nový beton se nanáší akrylová barva W138, ředěná o 5 % pro základní nátěr a uzavření povrchu před aplikací protiskluzového nátěru Suregrip Aqua.

Další povrchy musí být připraveny a opatřeny vhodným základním nátěrem.

Stávající natřené povrchy – povrchy je nutné vyčistit, odmaštit a obrousit, aby se zajistila dostatečná přilnavost nátěru. Veškerý uvolněný, odlupující se materiál je třeba odstranit a poté nanést nátěr podle doporučení.

ZPŮSOB APLIKACE

Podmínky aplikace	Dodržujte zásady správné malířské praxe. V uzavřených prostorech zajistěte během aplikace a schnutí nátěru odpovídající větrání. Neaplikujte při teplotách pod 8 °C.
Způsob aplikace	Nástroj: Štětec nebo váleček (střední nebo krátký vlas)
Předchozí vrstva:	Dřevo: akrylová barva W138 Železné a neželezné kovy: RD-Multirpim Beton: akrylová barva W138 ředěná 5 %
Další vrstva:	Suregrip Aqua
Instrukce pro míchání	Před použitím dobře promíchat
Čištění	Voda
Omezení použití	Žádná data
Ředění	Neředit
Tlak trysky	Žádná data
Velikost trysky	Žádná data
Přemalování	Min. 6 hodin

POZNÁMKY

Bezpečnostní opatření	Viz bezpečnostní list - SDS 21266
------------------------------	-----------------------------------

Informace uvedené zde jsou poskytovány v dobré víře a slouží pouze pro informativní účely. Protože aplikační podmínky jsou mimo kontrolu výrobce, společnost Coo-Var nemůže nést žádnou odpovědnost nebo finanční závazky, které by mohly vzniknout z nesprávného použití těchto produktů. Společnost si vyhrazuje právo měnit údaje bez předchozího upozornění. Tentotechnický list nahrazuje všechny předchozí verze. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN Anglie

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte:



Poznań

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl



POPIS Coo-Var Suregrip® Aqua je profesionálnej kvality, odolná, protišmyková, vodou riediteľná farba s vysokým obsahom zrnitosti. Je vhodná na použitie na primerane upravený betón, drevo, kov, asphalt a GRP. Je vhodná na aplikáciu na väčšinu predtým natieraných podláh. Ideálna na podlahy, kde je bezpečnosť prioritou a riziko pošmyknutia vysoké.

Odporúčania na použitie Určená na použitie tak v interiéri, ako aj v exteriéri, všade tam, kde je potrebná primeraná priľnavosť. Výborne sa hodí na schody, rampy pre osoby so zdravotným postihnutím, vstupy, oblasti okolo strojov, na väčšinu podláh a na iné miesta, kde vlhkosť alebo iné látky môžu spôsobiť klzkosť povrchu. Vhodná pre pešiu prevádzku aj ľahkú dopravu vozidiel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Povrchová úprava: Drsný

Farba Modrá, červená, zelená, čierna, sivá, svetlosivá, biela, signálna žltá

Hustota: 1,27 - 1,42 pri 20 °C

Obsah pevných látok 46-49%

Obsah prchavých organických látok (VOC) > 140 g/l
VOC - Prchavé organické látky prispievajú k znečisteniu ovzdušia.

Bod vzplanutia: Nepalivý

Viskozita: 7-9 poise pri 25 °C

Čas schnutia Na dotyk: 1,5 hod. pri 20 °C
Na vyschnutie: 6 hod. pri 20 °C
Na úplnú odolnosť: 5 až 7 dní pri 20 °C
Nízka teplota a vysoká vlhkosť vzduchu negatívne ovplyvňujú čas schnutia a konečnú účinnosť každej povrchovej úpravy.

Hrúbka vrstvy Mokrú: 90 mikrónov
Suchá: 40 mikrónov

Teoretická výdatnosť: 6 – 10 m²/l pri suchej vrstve 60 - 100 mikrónov.
Praktická výdatnosť môže byť nižšia, pretože závisí od faktorov, ako sú pórovitosť natieraného povrchu a straty materiálu počas aplikácie.

Balenia 1 l ; 5 l

PRÍPRAVA POVRCHU Celý povrch musí byť čistý, suchý, stabilný a bez nečistôt.

Betón – mechanicky uhladené a hladké, kompaktné povrchy je potrebné najprv zdrsníť, aby sa zabezpečila dobrá priľnavosť náteru. To je možné dosiahnuť mechanickým brúsením, pieskovaním alebo chemicky pomocou Kyseliny na leptanie povrchov (Acid Etch). Táto metóda

okrem zlepšenia priľnavosti tiež odstraňuje nečistoty a cementové mlieko.

Nový betón musí byť dôkladne vytvrdený a suchý, čo môže trvať až 3 mesiace. Na nový betón naneste akrylovú farbu W138 zriedenú o 5 % na penetráciu a uzatvorenie povrchu pred aplikáciou protišmykovej farby Suregrip Aqua.

Ostatné povrchy musia byť pripravené a natreté vhodným základným náterom.

Existujúce natreté povrchy – povrchy musia byť vyčistené, odmastené a prebrúsené, aby sa zabezpečila primeraná priľnavosť náteru. Všetky voľné, odlupujúce sa materiály je potrebné odstrániť a následne naniesť vrstvu podľa pokynov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podmienky aplikácie	Dodržujte zásady dobrej maliarskej praxe. V uzavretých priestoroch zabezpečte primerané vetranie počas aplikácie a schnutia. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 8 °C.
Spôsob aplikácie	Štetec alebo valček (stredne dlhý alebo krátky vlas).
Predchádzajúca vrstva	Drevo – akrylová farba W138 Železné a neželezné kovy – RD-Multirpim Betón – 5 % zriedená akrylová farba W138
Nasledujúca vrstva	Suregrip Aqua
Pokyny na miešanie	Pred použitím dobre premiešajte
Čistenie	Voda
Obmedzenia použitia	Nie sú k dispozícii údaje
Riedenie	Neriediť
Tlak v tryske	Nie sú k dispozícii údaje
Veľkosť trysky	Nie sú k dispozícii údaje
Opätovné natieranie	Min. 6 hodín

POZNÁMKY

Podmienky bezpečnosti	Pozrite bezpečnostný list - SDS 21266
------------------------------	---------------------------------------

Informácie uvedené v tomto dokumente sú poskytované v dobrej viere na informačné účely. Keďže podmienky aplikácie sú mimo kontroly výrobcu, spoločnosť Coo-Var nenesie žiadnu zodpovednosť ani finančné záväzky vyplývajúce z nesprávneho použitia týchto produktov. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Tentotechnický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie.Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, Anglicko

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte:



Poznań

ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa

al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk

ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków

ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław

ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

**LEÍRÁS**

A Co-Var Suregrip® Aqua professzionális minőségű, tartós, csúszásgátló, vízbázisú festék, amely nagy mennyiségű szemcsét tartalmaz. Alkalmas megfelelően alapozott betonra, fára, fémre, aszfaltra és GRP-re való felhasználásra. Használható a legtöbb korábban festett padlón is. Ideális olyan padlókhöz, ahol a biztonság elsődleges szempont, és a csúszás kockázata magas.

Alkalmazási ajánlások

Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, mindenhol, ahol megfelelő tapadás szükséges. Kiválóan alkalmazható lépcsőkön, mozgáskorlátozottak rámpáin, bejáratoknál, gépek körüli területeken, a legtöbb padlón, valamint más olyan helyeken, ahol a nedvesség vagy más anyagok a felület csúszósságát okozhatják. Alkalmas gyalogos forgalomra és könnyű járműforgalomra.

DANE TECHNICZNE**Felület**

Durva

Szín

Kék, piros, zöld, fekete, szürke, világosszürke, fehér, jelzősárga

Sűrűség

1,27 - 1,42 20 °C-on

Szilárdanyag-tartalom

46-49%

VOC-tartalom

> 140 g/l

VOC - Illékony szerves vegyületek hozzájárulnak a levegőszennyezéshez.

Gyulladáspont

Nem gyúlékony

Viszkozitás

7-9 poise 25 °C-on

Száradási idő

Érintésszáraz: 1,5 óra, 20 °C-on

Teljes száradás: 6 óra, 20 °C-on

Teljes kikeményedés: 5-7 nap, 20 °C-on

Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom negatívan befolyásolja a száradási időt és a bevonat végső hatékonyságát.

Rétegvastagság

Nedves: 90 mikron

Száras: 40 mikron

Elméleti kiadósság6–10 m²/l száraz rétegvastagság esetén 60–100 mikron.

A gyakorlati kiadósság alacsonyabb lehet, mivel függ a festett felület porozitásától és az anyagvesztéstől az alkalmazás során.

Kiszerezés

1 l ; 5 l

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A teljes felületnek tisztának, száraznak, stabilnak és szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

Beton – A mechanikusan simított és sima, tömör felületeket először meg kell érdesíteni a megfelelő tapadás biztosítása érdekében. Ez elvégezhető mechanikus csiszolással, homokfúvással vagy vegyi úton savmarató (Acid Etch) használatával. Ez a módszer nemcsak a tapadást javítja, hanem eltávolítja a szennyeződések és a cementtejet is.

Az új beton teljes kikeményedéséhez és kiszáradásához akár 3 hónap is szükséges lehet. Az új betonra 5%-ban hígított W138 akrilfestéket kell használni az alapozáshoz és a felület lezárásához, mielőtt a Suregrip Aqua csúszásgátló festéket felvinnék.

Egyéb felületeket megfelelő alapozóval kell előkészíteni és alapozni.

Korábban festett felületek – A felületeket meg kell tisztítani, zsírtalanítani és csiszolni, hogy biztosítsák a megfelelő tapadást. Minden laza, hámló anyagot el kell távolítani, majd a bevonatot az utasításoknak megfelelően kell alkalmazni.

ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazási feltételek	Tartsa be a jó festési gyakorlat elveit. Zárt terekben biztosítsa a megfelelő szellőzést az alkalmazás és a száradás során. Ne alkalmazza 8 °C alatt.
Alkalmazás módja	Ecset vagy henger (közepes vagy rövid szőr).
Előző réteg	Fa – akrilfesték W138 Vas és nemvas fémek – RD-Multirpim Beton – 5%-ban hígított akrilfesték W138
Következő réteg	Suregrip Aqua
Keverési utasítások	Használat előtt jól keverje fel
Tisztítás	Víz
Alkalmazási korlátozások	Nincs adat
Hígítás	Ne hígítsa
Fúvókanyomás	Nincs adat
Fúvókaméret	Nincs adat
Újrafestés	Min. 6 óra

MEGJEGYZÉSEK

Biztonsági feltételek	Lásd a biztonsági adatlapot - SDS 21266
------------------------------	---

Az itt szereplő információk jóhiszeműen, tájékoztató jelleggel kerültek megadásra. Mivel az alkalmazási feltételek a gyártó ellenőrzésén kívül esnek, a Coo-Var cég nem vállal semmilyen felelősséget vagy pénzügyi kötelezettséget a termékek helytelen használatából eredően. A vállalat fenntartja a jogot az adatok előzetes értesítés nélküli módosítására. Ez a műszaki adatlap minden korábbi verziót felülír. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 OHN, Anglia

További kérdések esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl

