

Karta techniczna

Taśma rozprężna

Samoprzylepna taśma z elastycznej pianki poliuretanowej nasączonej zawiesiną akrylu, wzmocniona siatką. Jednostronnie pokryta klejem na bazie dyspersji akrylowej zapewniającym wysoką przyczepność do różnych podłoży. Przekładka wykonana jest z papieru silikonowego.


Taśmy przeznaczone są do uszczelniania skosów, koszy i kalenic dachowych

Materiał	Elastyczna pianka poliuretanowa impregnowana zawiesiną akrylu o gęstości 50 kg/m ³ (±15%)
Kolor	Grafit
Wytrzymałość na rozciąganie	≥100 kPa (PN-EN ISO 1798)
Wydłużenie przy zerwaniu	≥ 190 % (PN-EN ISO 1798)
Klej	Akrylowy min. 80 g/m ²
Szerokość	10; 15; 20; 30; 40mm (±1,0)mm
Grubość przed rozprężeniem	2; 3, 4; 6; 10 mm
Długość	12,5; 10; 8; 5,6; 3,3 m
Wzmocnienie	siatka
Siła klejenia (180°) po 20min	10 N/25cm
Temperatura przechowywania	Min. +5°C - +30°C

Zalecenia montażowe: należy metodą prób sprawdzić wzajemne oddziaływanie taśmy z podłożem lub izolowanym elementem oraz skuteczność klejenia.

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Staszewski



Aktualizacja 01.09.2022 r.