

# Zaponlack

## zaponový lak na kování

technická data

### Charakteristika

Bezbarvý, lesklý nátěr na kov (stříbrný zaponový lak) na bázi nitrocelulózy.

- přilne na různé kovové podklady, na bílé, barevné i ušlechtilé kovy
- zasychá velmi rychle
- chrání kovový povrch proti oxidaci a zabarvení
- neobsahuje těkavá ftalátová změkčovadla

### Oblast použití

Používá se jako ochranné lakování k zabránění oxidace u mědi, mosazi, chromu, hliníku, železa apod. Je vhodný k povrchové úpravě ozdobných a uměleckých předmětů, jako jsou např. šálky, poháry, mince a kovové rámy obrazů. Nejvyšší zatěžovací teplota: 60°C

Omezení použití: Jen pro vnitřní prostředí. Nepoužívejte zaponový lak na kovové plochy vystavené silnému mechanickému zatížení. Nelze použít k ochraně oceli proti korozi.

### Zpracování / Aplikace

|                      |                   |        |          |
|----------------------|-------------------|--------|----------|
| metoda nanášení:     | nádobková pistole | štětec | namáčení |
| Ø trysky (mm):       | 1,0-1,5           | -      | -        |
| tlak stříkání (bar): | 2,5-3,0           | -      | -        |

Plochy určené k lakování musejí být absolutně suché, čisté, bez oleje, vosku, mastnoty a koroze a také bez otisků prstů a stop potu z rukou. Pečlivá příprava podkladu je rozhodující pro přilnavost laku ke kovu. Zaponový lak nanášejte bez základu přímo na kov měkkým plochým štětcem, namáčením nebo stříkáním tence a rovnoměrně, při stříkání ztlumte výtok laku z pistole.

Pozor: Při vyšší vlhkosti vzduchu a chladném kovovém dílci může dojít ke zbělání laku.

### Technická data

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| ředění:                       | ředidlo Zellulose-(Nitro-) Lack-Verdünnung 790 |
| podle potřeby                 |                                                |
| viskozita pro zpracování:     | připraveno k přímému použití                   |
| viskozita:                    | ~ 70 sek / DIN 4 mm                            |
| hustota (g/cm <sup>3</sup> ): | ~ 0,885                                        |

### Schnutí

(při teplotě 20°C a relativní vlhkosti vzduchu 50%)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| na uchopení:      | 15 minut |
| úplné proschnutí: | 2 hodiny |

### Čištění

Nářadí ihned po použití umyjte CLOU nitro ředidlem V2.

## Skladování / Likvidace

Skladujte v dobře uzavřených originálních obalech v suchu a chladnu, chraňte před mrazem. Se zbytky se musí nakládat v souladu s úředními předpisy pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Doporučené klíčové číslo odpadu podle Evropského katalogu odpadů: 08 01 11 (upraví se podle regionálních předpisů pro likvidaci odpadu). Trvanlivost v uzavřeném originálním balení: 3 roky.

## Bezpečnostní upozornění



### Nebezpečí

Obsahuje isopropyl acetate / propan-2-ol / butanol / butan-1-ol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte zařízení do výbušného prostředí. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. V případě požáru: K uhašení použijte CO<sub>2</sub>, písek, hasící prášek. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/ národními/mezinárodními předpisy.