



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

FARBA DO POSADZEK TEAMAC INDUSTRIAL FP

OPIS Farba do Posadzek Teamac jest jednoskładnikową, alkidową powłoką. Farba jest odporna i wytrzymała, wszechstronna i łatwa w zastosowaniu, pozwala na ekonomiczne wykończenie i ochronę powierzchni. Nadaje się do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz.

Zalecenia stosowania Farba do Posadzek Teamac nadaje się do stosowania na drewno, metal, beton oraz wiele innych podłoży. Nadaje się do pokrycia podłóg, ścian, parapetów, schodów wewnątrz oraz na zewnątrz. Farba może być zastosowana pod ruch pieszego oraz sporadyczny lekki ruch kołowy. Zabezpiecza posadzkę przed kurzeniem i pyleniem.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie Półpołysk

Kolor Szary krzemień, na zamówienie: szary jasny, zielony leśny, czerwony tlenkowy, niebieski, czarny

Gęstość 1,08 przy 20°C

Zawartość substancji stałych 51 do 60% objęściowo

Zawartość LZO maks. 391 g/l
LZO - Lotne Związki Organiczne przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza.

Punkt zapłonu Powyżej 32°C (zamknięte opakowania).

Lepkość 3,5 puazów przy 25°C

Czas schnięcia Dla dotyku: 2 godz., przy 20°C
Dla wyschnięcia: 12 godz., przy 20°C
Do pełnej trwałości: 5 do 7 dni, przy 20°C
Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wpływają negatywnie na czas schnięcia i ostateczną skuteczność każdej powłoki.

Grubość warstwy Mokrej: 75 mikronów
Suchej: 40 – 45 mikronów

Wydajność teoretyczna 8-11 m²/l
Wydajność praktyczna może być niższa ponieważ zależy od czynników takich jak porowatość powierzchni malowanej i straty materiału podczas aplikacji.

Opakowania 5 l ; 20 l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI Cała powierzchnia powinna być czysta, sucha, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.
Beton – zacierany mechanicznie oraz gładkie, zwarte powierzchnie należy najpierw zmatowić w celu zapewnienia dobrej przyczepności powłoki. Może to być wykonane przez szlifowanie mechaniczne, piaskowanie lub chemicznie przy użyciu Kwasu Wytrawiającego Acid Etch.

Oprócz poprawienia przyczepności, ta metoda usuwa również brud i mleczko cementowe.

Nowy beton musi mieć możliwość dokładnego utwardzenia się i wyschnięcia co może trwać do 3 miesięcy. Na nowy beton stosować Farbę do Posadzek Teamac rozcieńczoną w 10% dla zagruntowania i zamknięcia powierzchni przed nałożeniem warstwy wierzchniej.

Pozostałe powierzchnie muszą być przygotowane i zagruntowane odpowiednim podkładem.

Istniejące powierzchnie malowane - powierzchnie powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zeszlifowane, aby zapewnić odpowiednią przyczepność powłoki. Należy usunąć wszystkie luźne, łuszczące się materiały, a następnie pokryć powłoką zgodnie ze wskazaniami.

SPOSÓB APLIKACJI

Warunki aplikacji	Stosować się do zasad dobrej praktyki malarskiej. W przestrzeniach zamkniętych, zapewnić odpowiednią wentylację podczas nakładania i schnięcia.
Sposób aplikacji	Pędzel, wałek
Poprzednia warstwa	Beton – 10% rozcieńczona Farba do Posadzek Teamac
Kolejna warstwa	Farba do Posadzek Teamac
Instrukcje dotyczące mieszania	Dobrze wymieszać przed użyciem.
Czyszczenie	Rozcieńczalnik 14 lub benzyna lalkowa
Ograniczenia stosowania	Brak danych
Rozcieńczanie	Rozcieńczalnik 14 lub wysokiej jakości benzyna lalkowa (maks. 10% objętości)
Ciśnienie w dyszy	Brak danych
Wielkość dyszy	Brak danych
Ponowne malowanie	Minimum 16 godzin.

UWAGI

Warunki bezpieczeństwa	Patrz karta bezpieczeństwa - SDS 11091
Wersja	12 maj 2011

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma Coo-Var nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Coo-Var, Lockwood Street, Hull, East Yorkshire, HU2 0HN England

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Pułtuska 13
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl