



## KLEJ DO DREWNA

### 1. Opis

Profesjonalny, wysokowydajny klej do klejenia stolarki wewnętrznej. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

### 2. Właściwości

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kolor kleju:</u>             | biały;                                                                  |
| <u>Kolor spoiny:</u>            | bezbarwny;                                                              |
| <u>Konsystencja:</u>            | wysokolepka ciecz;                                                      |
| <u>Gęstość:</u>                 | 1,05 kg/L;                                                              |
| <u>Lepkość kleju:</u>           | 20000 mPa*s;                                                            |
| <u>Czas otwarty kleju:</u>      | 3-10 minut;                                                             |
| <u>Czas wstępnego wiązania:</u> | 1 h;                                                                    |
| <u>Czas pełnego wiązania:</u>   | 24 h;                                                                   |
| <u>Wydajność:</u>               | 4 - 10 m <sup>2</sup> /L w zależności od rodzaju i porowatości podłoża; |
| <u>Właściwości spoiny:</u>      | wodoodporna (klasa wodoodporności D2).                                  |

### 3. Zastosowanie

Produkt przeznaczony do bezpośredniego klejenia na zimno drewna, płyt wiórowych, sklejek, płyt stolarskich i innych materiałów drewnopochodnych między sobą oraz z wybranymi tworzywami sztucznymi i z tkaninami. Może być stosowany do klejenia papieru. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

### 4. Sposób użycia

#### 4.1. Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie klejone należy dokładnie oczyścić, odtłuścić "Acetonem" DRAGON i w miarę możliwości dopasować do siebie. Elementy z tworzyw sztucznych w miejscu łączenia przetrzeć papierem ściernym. Pozostałości starych wymalowań usunąć "Zmywaczem farb i lakierów" DRAGON. Klejone drewno powinno być suche o wilgotności od 8 % do 12 %. Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 40 – 70 %.

#### 4.2. Temperatura podczas wykonywania prac

Prace prowadzić w temp. powyżej +10°C (temp. powietrza, podłoża oraz klejonych elementów).

#### 4.3. Zalecenia

Przed przystąpieniem do prac zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Nałożyć cienką warstwę kleju na jedną z łączonych powierzchni, odczekać 4 minuty i ścisnąć klejone elementy. Pełną wytrzymałość spoina uzyskuje po ok.24 h. Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć.

#### 4.4. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów

Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić wodą. Zasznięty klej można usunąć jedynie mechanicznie po uprzednim namoczeniu w ciepłej wodzie.

#### 4.5. Rozcieńczanie kleju

Nie zaleca się rozcieńczania kleju. W szczególnych przypadkach można rozcieńczyć wodą.

**5. Gramatura**

| Kod towaru                | Gramatura | Typ opakowania     |
|---------------------------|-----------|--------------------|
| DKDR025/BL                | 25 ml     | tuba blistrowana   |
| DKDR025/BL/PL-BG-LT-RO-RU | 25 ml     | tuba blistrowana   |
| DKDR050/TD                | 50 ml     | tuba aluminiowa    |
| DKDR050/TD/BG-RO          | 50 ml     | tuba aluminiowa    |
| DKDR200                   | 200 ml    | puszka z tworzywa  |
| DKDR250                   | 250 ml    | butelka z tworzywa |
| DKDR250/BG-RO             | 250 ml    | butelka z tworzywa |
| DKDR250/LT-RU             | 250 ml    | butelka z tworzywa |
| DKDR500                   | 500 ml    | butelka z tworzywa |
| DKDR500/BG-RO             | 500 ml    | butelka z tworzywa |
| DKDR500/LT-LV-RU          | 500 ml    | butelka z tworzywa |
| DKDR800                   | 800 ml    | puszka z tworzywa  |
| DKDR01                    | 1 L       | butelka z tworzywa |
| DKDR01/BG-RO              | 1 L       | butelka z tworzywa |
| DKDR03                    | 3 kg      | wiadro z tworzywa  |
| DKDR05                    | 5 kg      | wiadro z tworzywa  |
| DKDR10                    | 10 kg     | wiadro z tworzywa  |
| DKDR20                    | 20 kg     | wiadro z tworzywa  |

**6. Okres ważności**

2 lata

**7. Uwagi**Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +30°C. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Stosować z dala od ognia przy sprawnie działającej wentylacji. Nie klei PP, PE, PTFE. Przemrożony klej trwale traci swoje właściwości. Przed zastosowaniem sprawdzić odporność klejonych elementów na działanie kleju.

Mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych, w związku z czym nie jest dla niej sporządzona karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

