

GOLDCAR+ Lakier bezbarwny 2K WYSOKI POŁYSK

v.06-04.2015

Charakterystyka:

Lakier bezbarwny umożliwiający wylakierowanie z efektem lustrzanego odbicia. Lakier bez tendencji do zacieków i gazowania, o wysokiej zawartości części stałych, doskonałej rozlewności i wysokiej tiksotropii. Odporny na działanie promieni UV. Przeznaczony do aplikacji w kabinach lakierniczych, jak również w strefach przystosowanych do lakierowania. Przeznaczony do nakładania na lakiery bazowe wodorozcieńczalne i rozcieńczalnikowe za pomocą pistoletu natryskowego.

Sposób użycia:

Mieszanę A + B + C odmierzyć objętościowo: 100 części objętościowych lakieru (A), 50 części objętościowych utwardzacza (B) i 10% części objętościowych stabilizatora połysku, a następnie dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem natryskowym o dyszy 1,2 mm, w dwóch normalnych warstwach z 7 - 10 min. przerwą na odparowanie rozcieńczalników, przed aplikacją kolejnej warstwy.

UWAGA: Nie zaleca się aplikacji produktu w temperaturze poniżej 18°C. Niska temperatura aplikacji zmienia charakterystykę powłoki lakierowej (dłuższy czas otwarcia powłoki lakieru i wydłużona rozlewność) oraz wydłuża czas do pełnego utwardzenia.

Dane techniczne:

Zawartość LZO (w produkcie gotowym do użycia): <420 g/l Dopuszczalne LZO: 420 g/l

Lakier:

Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość: 0,98 g/cm³ Kolor: bezbarwny Wydajność: 10-11 m²/l

Utwardzacz:

Termin ważności: 12 miesięcy Gęstość: 1,00 g/cm³ Kolor: bezbarwny/lekko żółty

UWAGA: Ewentualne lekkie zabarwienie utwardzacza nie ma wpływu na odcień gotowej powłoki.



Proporcja mieszania 2:1

Lakier (A) 100 % obj.
Utwardzacz (B) 50 % obj.
Stabilizator połysku (C) 10 % obj.



Lepkość natrysku Czas życia

19 - 20 sek. w 20°C, kubek Ford 4 mm
do 40 min. w 20°C



Typ pistoletu

Dysza: 1,2 mm
Ciśnienie robocze wg zaleceń producenta pistoletu.



Aplikacja

Liczba warstw: 2
Grubość powłoki: 45 - 50 µm



Flash – off

7 - 10 min. w 20°C



Schnięcie

30 min. w 60°C
6 - 8 godz. w 20°C
Pełne utwardzenie po 7 dniach w 20°C

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775

GOLDCAR+ Lakier bezbarwny 2K WYSOKI POŁYSK



Schnięcie IR

Fala krótka i średnia: 12 - 15 min.

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775