KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

1-składnikowy olej z twardym woskiem

HARDWAXOIL

1- składnikowy olej z twardym woskiem na bazie rozpuszczalników do intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych.

ZAKRES STOSOWANIA:

Do intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych.

NADAJE SIĘ DO:

- do szlifowanych parkietów i podłóg drewnianych
- kostki brukowej
- do parkietu na legarach i w konstrukcji pływającej
- do parkietu na ogrzewaniu podłogowym



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- bardzo dobra odporność na środki chemiczne i bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna
- szybkie schnięcie
- minimalizuje efekt bocznego sklejania klepek
- Silnie zawierający rozpuszczalnik

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	wiaderko blaszane
Okres przechowywania:	12 miesięcy
Zużycie na warstwę:	ok. 60 ml/m²
Wydajność:	ok. 15 m²/litr
Minimalna temperatura stosowania	w temperaturze 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%
Idealna temperatura stosowania:	Pomiędzy 18 - 25°C i przy względnej wilgotności powietrza 35 - 65%.
Możliwość szlifowania:	po ok. 8 - 12 godzin*
Możliwość dalszej obróbki:	po ok. 8 - 12 godzinach*
Wytrzymałość końcowa:	po ok. 8 dniach*

*W temperaturze 20°C i wilgotności względnej 50%.

Zużycie może się wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni impregnowanego gatunku drewna wzgl. parkiet

PRZYGOTOWANIE:

PALLMANN HARDWAXOIL zawiera ok. 50% rozpuszczalników. Stosowanie produktów rozpuszczalnikowych zgodnie z TRGS 617 jest coraz bardziej ograniczane. Z tego względu zalecamy stosowanie produktów na bazie wodnej z linii PALL-MAGIC OIL.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Olejowana powierzchnia musi być czysta, sucha, bez zabrudzeń oraz wycyklinowana zgodnie z uznanymi regułami techniki.

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
PL | Uzin Utz Polska Sp. z o.o. | Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica | Telefon +48 76 723 91 50 | Telefax: +48 76 723 91 61 | E-Mail pallmann.pl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.pl
DE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Telefon +49 931 27964-0 | Telefax +49 931 27964-50 | E-Mail pallmann.nl@uzin-utz.com | Internet www.pallmann.net

SPOSÓB STOSOWANIA:

- Przed użyciem odczekać, aż oba pojemniki osiągną zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a następnie starannie wymieszać zawartość. Następnie przelać PALLMANN HARDWAXOIL do czystego wiaderka.
- Nanieść na całej powierzchni równomierną warstwę produktu PALLMANN HARDWAXOIL za pomocą wałka PALLMANN (z mikrofazy o włosiu 5 mm). Należy nanieść co najmniej 2 warstwy. Aplikację rozpoczynać przy brzegach i następnie naprzemiennie w poprzek i wzdłuż słojów. W bardzo intensywnie użytkowanych pomieszczeniach konieczne jest naniesienie trzeciej warstwy.
- Czas schnięcia do uzyskania gotowości do szlifowania wynosi ok. 8 - 12 godzin.
- Przed naniesieniem ostatniej warstwy konieczny jest szlif pośredni z użyciem papieru ściernego PALMANN lub padu wielootworowego PALLMANN o ziarnie 120
- Narzędzia po użyciu umyć odpowiednim rozpuszczalnikiem

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18 – 25 ºC i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- Wiele gatunków drewna egzotycznego, takich jak np. drewno tekowe, ipe lapacho, dąb wędzony czy wenge, a także drewno drzew iglastych, zawiera składniki (np. tzw. inhibitory, żywice lub wtrącenia mineralne), które mogą powodować istotne spowolnienie procesu schnięcia, trudności w pokryciu powierzchni lub zmiany koloru. Ze względu na różnorodność i zupełnie różne właściwości takich gatunków drewna należy zawsze zwrócić się z zapytaniem o możliwość zastosowania preparatu oraz wykonać próbę przydatności.
- Produkt zapakowany fabrycznie może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez ok. 12 miesięcy. Chronić przed mrozem i wysokimi ponad 40°C temperaturami.
- Rozpoczęte opakowania należy starannie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- W przypadku bruku drewnianego zużycie może bardzo mocno wzrosnąć (ok. 140 ml/m²) a w rezultacie spowodować dłuższy czas schnięcia.
- Nie stosować mieszadeł mogących iskrzyć (np. elektrycznych wiertarek itp.)
- Po naniesieniu ostatniej warstwy na powierzchnię o umiarkowanej intensywności eksploatacji można wchodzić po pozostawieniu powierzchni do wyschnięcia przez noc.
- Nie nadaje się do dębu wędzonego
- Świeżo polakierowanych powierzchni nie należy przykrywać dywanami, wykładzinami lub obciążać ciężkimi przedmiotami przed upływem 14 dni.
- Świeżo lakierowane powierzchnie należy konserwować za pomocą preparatu FINISH CARE FINISH CARE STOP lecz nie wcześniej niż po upływie 14 dni od położenia ostatniej warstwy lakieru.
- Regularna pielęgnacja przy pomocy PALLMANN FINISH CARE, FINISH CARE STOP podnosi walory optyczne podłogi i wydłuża jej żywotność. Powierzchnię wolno jest wycierać wyłącznie na lekko wilgotno (nie na mokro!). Unikać pozostawiania stojącej wody.
- Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18 356 „Roboty przy układaniu parkietów”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Wysoka zawartość rozpuszczalnika. Ciecz i opary łatwopalne.Rozpuszczalniki zawarte w produkcie mogą tworzyć wybuchowe mieszaniny powietrza z oparami produktu. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podczas i po zastosowaniu wietrzyć pomieszczenie, stosować krem ochronny i rękawice ochronne / gogle. Nie wdychać pary. Nie palić tytoniu, unikać otwartych źródeł światła i ognia. Uniemożliwić iskrzenie poprzez wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych, wyłączników itp. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera oksym butanonu i pochodne benzotriazolu. Może powodować reakcje alergiczne. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Zbierz pozostałości produktu w miarę możliwości i je zużyj. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego można poddać recyclingowi. Opakowania z płynną zawartością preparatu oraz zgromadzonne płynne resztki są odpadem specjalnym. Opakowania z resztkami produktu, który uległ utwardzeniu, sa odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach oraz skrupulatnych badaniach. Duża gama stosowanych materiałów jak również różnorodność warunków panujących na budowie i warunków stosowania nie może być przez nas ani szczegółowo zbadana, ani nie mamy na nie żadnego wpływu. Jakość wykonanej pracy zależy więc od fachowej oceny warunków panujących na budowie oraz od doboru przez Państwa odpowiednich produktów. W razie wątpliwości należy przed użyciem wykonać własne próby lub zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie układania zastosowanej okładziny. | 01.2022