

Nazwa: **Klej do Twardych Plastików**

Pojemność	20 ml		
Stock no.	R-327		

OPIS

Bardzo mocny specjalistyczny klej przeznaczony do spajania nowoczesnych materiałów syntetycznych. Powszechnie stosowany do naprawy przedmiotów użytku domowego. Idealny do klejenia elementów z PVC, ABS, szkła akrylowego (perspex), TR, EVA (z wyjątkiem polietylenu i polipropylenu). Jest to klej agresywny, ponieważ częściowo rozpuszcza łączone powierzchnie plastiku tworząc bardzo mocną spoinę, tak jak w przypadku spawania. Złącze jest odporne na gorącą wodę i chemikalia przez co może być stosowany do naprawy rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC. Dzięki odporności na czynniki atmosferyczne można go używać wewnątrz jak również na zewnątrz. Nie zawiera szkodliwego toluenu i cykloheksanu.

Cechy:

- bezbarwny
- szybki
- wodoodporny
- „spawanie na zimno”
- odporny na zmienne temperatury
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na UV
- do wewnątrz i na zewnątrz
- nie zawiera toluenu i cykloheksanu
- odporny na starzenie

ZASTOSOWANIE

Materiały: twardy PVC, szkło akrylowe, ABS, TR, EVA

Przykłady zastosowania:

- Klejenie elementów instalacji sanitarnych, syfonów, rur spustowych, rur kanalizacyjnych
- łączenie i naprawa rynien
- Naprawa zabawek i urządzeń gospodarstwa domowego (odkurzacze, miksery, telefony itp.)
- Naprawa uszkodzonych desek rozdzielczych, reflektorów, uchwytów i innych plastikowych części samochodowych
- Klejenie elementów rolet
- Klejenie instalacji centralnego odkurzania



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie klejone powinny być:

- **CZyste**
Oczyszczyć klejone powierzchnie tak aby były wolne od wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń (kurz, pył, tłuszcz). Aby poprawić siłę spajania klejonych elementów, przetrześć je papierem ściernym, a następnie dokładnie odpyl i przemyj Odtłuszczaczem Technicznym lub Zestawem Czyszczącym marki Technicqll.
- **SUCHE**
Osusz oczyszczone powierzchnie.

WARUNKI

- Suche i ciepłe otoczenie przyspiesza, natomiast niska temperatura opóźnia proces parowania rozpuszczalnika (dogodna temperatura to powyżej 18°C).

UŻYCIE

1. Nałóż klej na obydwie powierzchnie i równomiernie go rozprowadź.
 - Rozprowadź klej używając końcówki dozującej lub pędzla.
2. Odczekaj około 5 min.
 - Tyle czasu potrzeba na częściowe zmiękczenie klejonego tworzywa w temperaturze pokojowej.
3. Mocno dociśnij klejone elementy do siebie.
 - Po dociśnięciu elementów korekta nie jest już możliwa.
4. Pozostaw na 12 godzin, aby połączenie uzyskało pełną wytrzymałość.

PORADY I UWAGI

- Narzędzia oraz świeże plamy zmyj rozpuszczalnikiem.
- Nie stosuj do łączenia elementów wykonanych z PP, PE, PTFE, POM.
- Klej ma charakterystyczny zapach, dlatego po użyciu, zalecamy wietrzenie pomieszczenia aż do jego zaniku.

DANE TECHNICZNE

Baza:	kopolimer polichlorku winylu
Kolor kleju:	bezbarwny
Kolor spoiny:	bezbarwny
Konsystencja:	płynna
Gęstość:	0,97 g/cm ³
Czas otwarty:	5 min.
Czas pełnego utwardzania:	12 h
Odporność na temperaturę:	-30°C ÷ 80°C
Lepkość dynamiczna (kubek Forda Ø4):	120-150 s
Zużycie (przy jednokrotnym nakładaniu):	0,5g / 10cm ²



PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od 5°C do 25°C.
- Chronić przed wilgocią i mrozem.
- Możesz magazynować klej wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii produktu umieszczony na zgięciu tuby.

DODATKOWE INFORMACJE

Kod taryfy celnej	3506 10 00
Kod EAN	5902051000327

