

Karta techniczna

Spotlight UV

WŁAŚCIWOŚCI

- Wskaźnik pokazujący prawidłowe utwardzenie w całej objętości
 - Obróbka po 2 minutach
 - Gotowa do użycia
- Nieograniczony czas aplikacji
 - Do niewielkich napraw
 - Bezstyrenowa

00.10.202

ZALECANE PODŁOŻA		
Stare powłoki lakierowe	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić.	
Laminaty poliestrowe	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P100 ÷ P120, odtłuścić.	
Stal	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P100 ÷ P120, odtłuścić.	
Stal ocynkowana	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P100 ÷ P120, odtłuścić.	
Aluminium	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P100 ÷ P120, odtłuścić.	
Podkłady akrylowe 2-komponentowe	Odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 ÷ P280, odtłuścić.	
Szpachlówka SPOTLIGHT UV zalecana do napraw typu spot repair bazuje na żywicy epoksydowej gwarantującej bardzo dobre właściwości barierowe. Zaleca się jej aplikację bezpośrednio na podłoża metaliczne (przygotowane wg powyższych zaleceń) bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.		
Lampa UV		
Lampy UV o długości fali 395-400nm. Czas utwardzania jest zależny od mocy lampy oraz jej odległości od podłoża/elementu. Rekomendujemy użycie lampy Scangrip UV GUN.		
WARUNKI APLIKACJI		
Zaleca się aplikację szpachlówki w temperaturze wyższej niż +10°C.		
APLIKACJA		
	Oczyszczyć i przeszlifować powierzchnię.	
	Odtłuścić Spectral EXTRA 785.	
	Nałożyć szpachlówkę	
	Grubość całkowita uzyskana poprzez aplikację kilku warstw uwzględniając doświetlanie każdej warstwy – maksymalnie 1,5mm Max średnica naprawianej powierzchni 20 cm	
	Ustawić lampę w odległości max 15cm Utwardzać przez 30s dla grubości 0,5mm Utwardzać przez 60s dla grubości 1mm Całkowita zmiana koloru szpachlówki świadczy o prawidłowym przebiegu procesu	
SZLIFOWANIE		
	Zgrubne	P150 ÷ P180
	Wykańczające	P240 ÷ P360
KOLOR		
Niebieska w opakowaniu, beżowa po utwardzeniu		

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH

VOC II/B/b limit*	250 g/l
VOC rzeczywiste	90 g/l

* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOŚCI

Spotlight UV	12 miesiące/20°C
--------------	------------------

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

ISTOTNE UWAGI

Podczas pracy z lampami emitującymi promieniowanie UV przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta urządzenia. Stosować środki ochrony osobistej (okulary ochronne, odzież ochronną) dedykowane do używanej lampy UV.

Produkt może utwardzać się pod wpływem światła słonecznego lub sztucznego. Chronić przed dostępem promieni w każdym etapie użytkowania produktu.

INNE INFORMACJE

Numer rejestrowy: 000024104

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.