

**W sprawie projektów pod wymiar klienta kontakt wyłącznie na [galas@galas.pl](mailto:galas@galas.pl) albo tel. 604 66 80 80**

Projekt i wycena gratis.

### **Zalecenia dotyczące montażu płytek szklanych.**

Zalecamy klejenie elementów tworzących mozaikę w sposób umożliwiający korygowanie położenia płytek do samego końca montażu np. silikonowymi klejami przeznaczonymi do kontaktu z lustrem- odczyn neutralny. Klejenie „na sztywno” np. za pomocą taśmy dwustronnej spowoduje brak możliwości regulacji szczelin wynikających z tolerancji kształtu i wymiaru a podczas montażu konieczne jest skorygowanie położenia elementów po ułożeniu wszystkich płytek na ścianie.

Proszę nie używać silikonów octowych, które mogą spowodować uszkodzenie powłoki ochronnej lustra i odbarwienia.

Proszę do czyszczenia powierzchni szkła i lusterek używać wyłącznie płynów do mycia lusterek a nie używać innych płynów, proszków, mleczka itp.

**Proszę zachować luz między ścianą, podłogą itp. (jeżeli np. zabudowujecie całą ścianę albo wnękę) i nie montować lusterek „na styk” do elementów sztywnych, aby uniknąć ucięcia podczas montażu oraz zminimalizować ryzyko uszkodzeń podczas ewentualnej „pracy” ścian i budynku. Tolerancja wymiaru 1mm.**

W przypadku zabudowy np. całej ściany zaleca się pozostawić kilka milimetrów odstępu od niej i ewentualnie wykończyć naroże akrylem, a podczas pomiaru zwrócić uwagę na ewentualny brak kątów prostych ściany, wybrzuszeń itp.

Przy standardowych ścianach klej silikonowy nakładamy punktowo tylko w narożach płytki i ewentualnie na środku w takiej odległości aby po docięnięciu klej nie wypłynął na łączenie płytek. Do czasu wstępnego związania kleju (15-90 min w zależności od temperatury, podłoża, wilgotności, ilości kleju itp.) proszę zadbać aby płytki nie obsuwały się, nie przekręcały na boki np. stosując listwy startowe, łącząc kawałkami papierowej taśmy malarskiej sąsiednie płytki.

Zalecamy aby ściana pod płytkami nie była w intensywnym kolorze aby z mikro szczelin, które mogą powstać pomiędzy płytkami nie przebijała farba.

Płytki można kleić na: tynk cementowy, farbę, gipsy, glazurę, szkło, płytę meblową, podłogę powinno być czyste, suche i nietłuste, ściana nie wymaga specjalnego gruntowania. W przypadku wątpliwości co do stanu powierzchni- zagruntować.

W przypadku stwierdzenia stłuczki w transporcie, prosimy powiadomić kuriera, który ma obowiązek dostarczyć państwu protokół stłuczki, albo sporządzić protokół internetowy, który jest niezbędny do uznania reklamacji. Równocześnie proszę skontaktować się ze sprzedawcą. Nie jest konieczne otwieranie przesyłki przy kurierze, również po jego odejściu (12-24 godzin w zależności od firmy kurierskiej) mają Państwo prawo zgłosić szkodę lub wygenerować protokół szkody.

Jedna tuba kleju silikonowego starcza na 4-6 m<sup>2</sup> lusterek.

1 m<sup>2</sup> płytek waży 10kg.

Dziękujemy i życzymy udanych zakupów.