

Clear 6000 HS AS jest wysokiej klasy lakierem bezbarwnym o doskonałym wyglądzie i rozlewności oraz krótkim czasie schnięcia. Ten uniwersalny lakier bezbarwny można stosować na lakiery bazowe wodorozcieńczalne i rozpuszczalnikowe do drobnych i dużych napraw w różnych warunkach. Wystarczy nałożyć dwie warstwy produktu dla uzyskania wspaniałych wyników. Clear 6000 HS AS jest łatwy w aplikacji i polerowaniu.

**PROPORCJA MIESZANIA**

2 Clear 6000 HS AS
1 Flexi Hardener
10-20% Thinner / Extra Speed

**MIARKA**

1

**PISTOLET**

Dysza: 1.2 - 1.4 mm
Ciśnienie robocze: 1.7 - 2.2 bar na wlocie*

*sprawdzić instrukcję pistoletu

**APLIKACJA**

2 x 1 warstwa
Nałożyć zamkniętą rozlaną warstwę, a następnie pełną warstwę

**CZAS ODPAROWANIA**

5 - 10 minut między warstwami
5 - 10 minut przed suszeniem

**CZAS SCHNIĘCIA**

Flexi Hardener Fast

20°C
4 godziny

60°C
15 minut

**OCHRONA**

Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

INFORMACJA TECHNICZNA

CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH

— D1.05.24

PRODUKT I DODATKI	Clear 6000 HS AS Flexi Hardener Fast Flexi Hardener Medium Flexi Hardener Slow Thinner Fast Thinner Medium Thinner Slow Extra Speed (TDS D1.08.01) Clear Matt (TDS D1.05.25)		
PODSTAWOWE SUROWCE	Clear 6000 HS AS: Flexi Hardener:	żywice akrylowe żywice poliizocyjanianowe	
ODPOWIEDNIE PODŁOŻA	Istniejące wykończenia Basecoat Pro Basecoat Waterborne		
PROPORCJA MIESZANIA	2 1 10-20%	Clear 6000 HS AS Flexi Hardener Thinner / Extra Speed	
LEPKOŚĆ NATRYSKOWA	15 - 18 s DIN Cup 4 w 20°C		
TRWAŁOŚĆ PO ZMIESZANIU	Flexi Hardener Flexi Hardener + Extra Speed	3 godziny w 20°C 1 godzina w 20°C	
DYSZA PISTOLETU NATRYSKOWEGO I CIŚNIENIE ROBOCZE	Pistolet Zasilanie grawitacyjne: *sprawdzić instrukcję pistoletu	Dysza 1.2 - 1.4 mm	Ciśnienie 1.7 - 2.2 bar na wlocie* HVLP maks. 0.7 na głowicy
PROCES APLIKACJI	Nałożyć zamkniętą rozlaną warstwę i pozostawić do odparowania na 5 - 10 minut w 20°C (w zależności od użytego utwardzacza / rozcieńczalnika). Następnie nałożyć pełną rozlaną warstwę i pozostawić do odparowania na 5 - 10 minut w 20°C przed suszeniem. Na podany czas mogą w dużym stopniu wpływać warunki podczas aplikacji.		
CZYSZCZENIE SPRZĘTU	Użyć rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów (Guncleaner) lub rozcieńczalnika nitrocelulozowego.		

INFORMACJA TECHNICZNA CLEAR 6000 HS ANTISCRATCH — D1.05.24

GRUBOŚĆ POWŁOKI	1 warstwa:	25 - 30 µm
	Zalecana aplikacja (2 warstwy):	45 - 60 µm

CZASY SCHNIĘCIA

	20°C		60°C	
	Schnięcie powierzchniowe	Możliwość manipulacji	Schnięcie powierzchniowe	Możliwość manipulacji
Flexi Hardener Fast + Extra Speed	15 minut	3 godziny	5 minut	10 minut
Flexi Harder Fast	15 minut	4 godziny	5 minut	15 minut
Flexi Hardener Medium	45 minut	6 godzin	5 minut	35 minut
Flexi Hardener Slow	45 minut	10 godzin	10 minut	45 minut

Suszenie promiennikiem podczerwieni 4 minuty – połowa mocy 8 minut – pełna moc

**MOŻLIWOŚĆ
POLEROWANIA**

Minimum po 1 godzinie od schłodzenia do temperatury otoczenia (po pełnym cyklu suszenia).

**TEORETYCZNE
ZUŻYCIE MATERIAŁU**

Mieszanina gotowa do natrysku przy grubości warstwy 1 µm: ± 354 m²/litr

Praktyczny stopień pokrycia zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość powierzchni, metoda nakładania, warunki pracy.

**REDUKCJA POZIOMU
POŁYSKU**

Różne poziomy połysku można otrzymać dodając Clear Matt do lakieru bezbarwnego. Szczegółowe informacje są dostępne w TDS D1.05.25.

**PRZECHOWYWANIE
PRODUKTU**

Okres przydatności produktu jest podawany dla produktów przechowywanych w zamkniętych opakowaniach w temperaturze 20°C. Należy unikać ekstremalnych wahań temperatury.

**OKRES
PRZECHOWYWANIA**

4 lata w 20°C

LZO

2004/42/IIb(e)(840)560

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.e) w postaci gotowej do użycia maks. 840 g/l LZO.

Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 560 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

WAŻNA UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba firmy
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com
www.dynacoat.pl