

TECHNICKÝ LIST

CZ

KÖNIG Kö 243 546 Fenster-Fix Premium – Retušovací fix na okna

Oblasti použití

- pro plně krycí zbarvení povrchů ze dřeva, plastu a kovu
- pro rychlé a snadné zbarvení rohů, hran, drážek
- pro retušování poškození laku a komaxitu
- pro plně krycí zbarvení pokosových drážek okenních a dveřních profilů s PVC fólií
- doporučeno pro vnitřní i venkovní použití

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný vrchní lak na akrylátové bázi
- rychle schnoucí
- vysoká krycí schopnost
- nevhodné na měkké PVC, např. těsnění oken a dveří
- dobrá světlostálost a odolnost proti povětrnostním vlivům
- testovaná kvalita (ift-Rosenheim)

Způsob použití

Místo určené k zbarvení musí být suché, zbavené prachu, bez silikonu a mastnoty. Před každým použitím fixu ho řádně protřepejte, musí být slyšitelné míchací kuličky. Vnější vlivy (teplo) mohou způsobit, že se ve fixu vytvoří nadměrný tlak. Aby se zabránilo nadměrnému spuštění barvy vlivem velkého tlaku ve fixu, tak je potřeba fix odvědušnit. Sundejte tedy víčko z fixu a fix držte hrotem nahoru. Krátce stlačte „P“ v místě úchopu a dojde tím k slyšitelnému odvědušnění fixu. Fix otočte hrotem dolů a velmi lehkým stlačením „P“ v místě úchopu aktivujte barvu do hrotu. Retušování provádějte rychlým tahem. V exteriéru vytvořte větší tloušťkou vrstvy barvy. V případě oken a dveří nepoužívejte na měkké těsnění. Pokud barva v hrotu již dochází, tak znovu stiskněte „P“ nebo lehce zatlačte na hrot fixu (fix držte v úhlu cca. 45°), hrot fixu je tímto způsobem doplňován barvou. Během retušování (tlačení na hrot) nemačkejte „P“ v místě úchopu, mohlo by to vést k nadměrnému spuštění barvy. Vzhledem k tvaru hrotu můžete dosáhnout různých šířek čáry a velmi dobře se dostat i do obtížně přístupných míst (rohy, úzká místa). Po použití nasadte zpět víčko na fix. Pokud fix dlouho nepoužíváte nebo je hrot mechanicky poškozen, tak vyměňte hrot fixu za nový.

Technické údaje

Zpracování: při teplotě 18-25 °C a vlhkosti 55-65%

Zaschnutí - odolnost vůči prachu: 2 až 5 minut

Zaschnutí - odolnost vůči otěru: 5 až 10 minut

Vytvrzení barvy: po cca, 24 hodinách (závislé na okolní teplotě a vrstvě barvy)

Vydatnost: cca. 25 m čáry (plně krycí nátěr)

Světlostálost: dobrá

Přilnavost na PVC: dobrá

Odolnost vůči povětrnostním podmínkám: dobrá (testováno v ift-Rosenheim, test č. 12-001800-PR02)

Skladovatelnost: minimálně 2 roky (při nasazeném víčku na fixu a pokojové teplotě)

Bezpečnost práce / bezpečnostní pokyny

Podrobnosti viz štítek a bezpečnostní list.

Zpracování odpadu

Nevylévejte barvu do kanalizace.

Nekontaminované a prázdné obaly lze recyklovat.

Zbytky materiálu likvidovat podle kódu odpadu EAK 080111 - Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky.

Podrobnější informace naleznete v bezpečnostním listu nebo se informujte u svého příslušného úřadu pro nakládání s odpady.

5-2023



CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com

TECHNICKÝ LIST

SK

KÖNIG Kö 243 546 Fenster-Fix Premium – Retušovacia fixka na okná

Oblasti použitia

- na plne krycie sfarbenie povrchov z dreva, plastu a kovu
- pre rýchle a ľahké zafarbenie rohov, hrán, drážok
- na retušovanie poškodenia laku a komaxitu
- na plne krycie sfarbenie pokosových drážok okenných a dverných profilov s PVC fóliou
- odporúčané pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Vlastnosti výrobku

- pigmentovaný vrchný lak na akrylátovej báze
- rýchlo schnúci
- vysoká krycia schopnosť
- nevhodné na mäkké PVC, napr. tesnenie okien a dverí
- dobrá svetlostálosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom
- testovaná kvalita (ift-Rosenheim)

Spôsob použitia

Miesto určené na zafarbenie musí byť suché, zbavené prachu, bez silikónu a mastnoty. Pred každým použitím fixky ho riadne pretrepte, musia byť počuteľné miešacie guľičky. Vonkajšie vplyvy (teplo) môžu spôsobiť, že sa vo fixke vytvorí nadmerný tlak. Aby sa zabránilo nadmernému spusteniu farby vplyvom veľkého tlaku vo fixke, tak je potrebné fixku odvzdušniť. Zložte viečko z fixky a fixku držte hrotom hore. Krátko stlačte „P“ v mieste úchopu a dôjde tým k počuteľnému odvzdušneniu fixky. Fixku otočte hrotom dole a veľmi ľahkým stlačením „P“ v mieste úchopu aktivujte farbu do hrotu. Retušovanie vykonávajte rýchlym ťahom. V exteriéri vytvorte väčšou hrúbkou vrstvy farby. V prípade okien a dverí nepoužívajte na mäkké tesnenie. Pokiaľ farba v hrote už dochádza, tak znovu stlačte „P“ alebo zľahka zatlačte na hrot fixky (fixku držte v uhle cca. 45°), hrot fixky je týmto spôsobom dopĺňovaný farbou. Počas retušovania (tlačenie na hrot) nestláčajte „P“ v mieste úchopu, mohlo by to viesť k nadmernému spusteniu farby. Vzhľadom k tvaru hrotu môžete dosiahnuť rôzne šírky čiary a veľmi dobre sa dostať aj do ťažko prístupných miest (rohy, úzke miesta). Po použití nasadte späť viečko na fixku. Pokiaľ fixku dlho nepoužívate alebo je hrot mechanicky poškodený, tak vymeňte hrot fixky za nový.

Technické údaje

Spracovanie: pri teplote 18-25 °C a vlhkosti 55-65%

Zaschnutie - odolnosť voči prachu: 2 až 5 minút

Zaschnutie - odolnosť voči oteru: 5 až 10 minút

Vytvrdenie farby: po cca, 24 hodinách (závislé na okolitej teplote a vrstve farby)

Výdatnosť: cca. 25 m čiary (plne krycí náter)

Svetlostálosť: dobrá

Prilnavosť na PVC: dobrá

Odolnosť voči poveternostným podmienkam: dobrá (testované v ift-Rosenheim, test č. 12-001800-PR02)

Skladovateľnosť: minimálne 2 roky (pri nasadenom viečku na fixku a izbovej teplote)

Bezpečnosť práce / bezpečnostné pokyny

Podrobnosti vid' štítkov a karta bezpečnostných údajov

Spracovanie odpadu

Nevylievajte farbu do kanalizácie.

Nekontaminované a prázdne obaly je možné recyklovať.

Zvyšky materiálu likvidovať podľa kódu odpadu EAK 080111 - Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Podrobnejšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov alebo sa informujte u svojho príslušného úradu pre nakladanie s odpadmi.

5-2023



CZECH KÖNIG, s. r. o.

Dřevařská 491 • 500 03 Hradec Králové • Česká republika

tel.: +420 728 373 272 • +420 776 003 059 • +420 608 242 073

info@czech-konig.com • www.czech-konig.com