

PRIMER M

Bezrozpuszczalnikowy, jednoskładnikowy preparat gruntujący pod uszczelniacze poliuretanowe, przeznaczony do powierzchni chłonnych i niechłonnych



ZAKRES STOSOWANIA

Primer M jest stosowany dla polepszenia wiązania poliuretanowych mas uszczelniających takich jak **Mapectflex PU45**, **Mapectflex PU45 FT**, **Mapectflex PU40**, **Mapectflex PU50 SL**, i klejów np.: **Ultrabond P990 1K** na niechłonnych powierzchniach, takich jak: metale (żelazo, stal, aluminium, miedź, blachy ocynkowane), ceramika, szkło i blachy pokryte powłoką malarską oraz na powierzchniach chłonnych takich jak beton, itp.

Zastosowanie **Primer M** jest również zalecane w przypadku narażenia złączy na częsty i przedłużony kontakt z cieczami lub na wysokie naprężenia mechaniczne.

Primer M może być również stosowany jako promotor przyczepności membran z linii **Purtop**, jeżeli nastąpiła przerwa w aplikacji i upłynął już maksymalny odstęp czasu pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw produktu.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Primer M jest jednoskładnikowym, gotowym do użycia preparatem gruntującym, na bazie żywicy poliuretanowej, który nie zawiera żadnych rozpuszczalników. Szybko i całkowicie wiąże w obecności wilgoci z powietrza.

Primer M jest produkowany zgodnie z formułą opracowaną w laboratoriach badawczych MAPEI.

ZALECENIA

- Nie stosować **Primer M**, jeżeli temperatura jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +35°C.
- Nie nakładać **Primer M** na mokre i wilgotne powierzchnie.
- Nie należy stosować preparatu **Primer M** do gruntowania tworzyw sztucznych.
- Unikać kontaktu preparatu **Primer M** z alkoholem lub rozpuszczalnikami zawierającymi alkohol, mogą mieć szkodliwy wpływ na wiązanie produktu.
- Nie należy nakładać zbyt dużej ilości produktu na powierzchnię.
- Należy zwracać uwagę, aby nie zabrudzić powierzchni w pobliżu miejsca aplikacji, utwardzony **Primer M** ma kolor słomkowo-żółty.
- Zaraz po użyciu należy szczelnie zamknąć opakowanie z pozostałym produktem, ponieważ reakcja wiązania następuje w wyniku kontaktu z wilgocią z otoczenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przed aplikacją powinna być czysta, sucha, odkurzona, oczyszczona z olejów i wosku.

Nanoszenie produktu

Primer M należy nakładać pędzlem lub wałkiem w cienkiej, jednolitej warstwie.

Nie należy nanosić nadmiernej ilości preparatu. Kolejna warstwa uszczelniacza lub kleju może zostać naniesiona po około 40 minutach w temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej, gdy warstwa gruntująca nie jest już lepka w dotyku.

CZYSZCZENIE

Narzędzia użyte do aplikacji **Primer M** należy umyć natychmiast po użyciu etanolem lub specjalnym preparatem czyszczącym, takim jak **Cleaner L**. Po utwardzeniu produkt może zostać usunięty jedynie mechanicznie.

ZUŻYCIE

0,100 kg/m² (10-15 g/m dla spoin o głębokości 1 cm).

OPAKOWANIA

Primer M jest dostępny w butelkach 250 g i 2 kg.

PRZECHOWYWANIE

Primer M może być przechowywany przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, w temperaturze pomiędzy +10°C i +25°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Primer M działa drażniąco na skórę, oczy, drogi oddechowe. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Jest drażniący dla oczu, układu oddechowego i skóry. Ponadto jest szkodliwy w przypadku wdychania i może spowodować nieodwracalne szkody, jeżeli jest stosowany zbyt długo. Może powodować uczulenie podczas wdychania lub w kontakcie ze skórą u osób wrażliwych na izocyjany. Podczas pracy z produktem stosować ochrony dróg oddechowych zaleca się ochronić układ oddechowy oraz używać rękawic i okularów ochronnych. Preparat można stosować tylko w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą przemyć zanieczyszczone miejsce dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji Karty Charakterystyki.

PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Konsystencja:	ciecz
Kolor:	brązowy
Gęstość objętościowa:	1,05 (g/cm ³)
Zawartość części stałych	100 %
Lepkość Brookfield'a w temp. +23°C i 50% ww.:	70 ± 10 (mPa·s) (wirnik 1 – 10 obr/min.)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU (W TEMP. +23°C i 50% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ)

Zalecana temperatura aplikacji:	od +5°C do +35°C
Pyłosuchość:	40 ± 5 minut
Czas oczekiwania przed nałożeniem uszczelnacza lub kleju:	1 godzina

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiegokolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do nieziennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI.
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

2907-7-2017-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

