

TYNK MOZAIKOWY MOSAIC FINISH

- Wysoka odporność na wilgoć i zabrudzenia
- Estetyczna i odporna powłoka na lata
- Nowoczesne bestsellerowe kolory o wysokiej trwałości i odporności na promieniowanie UV
- Wysoka odporność na wilgoć i zabrudzenia
- Łatwy w aplikacji ręcznej i mechanicznej
- Odporny na działanie pleśni i grzybów
- Do wnętrz i na elewacje



Opis produktu

Mozaikowy tynk dekoracyjny klasy premium – trwały, odporny na uszkodzenia i wyjątkowo łatwy w utrzymaniu. Doskonale sprawdza się w wymagających warunkach, oferując estetyczne, eleganckie wykończenie na lata. Idealny wybór dla osób ceniących wysoką jakość i niezawodność.

Zastosowanie

Doskonale sprawdza się jako wytrzymałe wykończenie ścian zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Szczególnie polecany jest do miejsc o wysokim natężeniu ruchu – biur, klatek schodowych, korytarzy czy przestrzeni publicznych.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, suche, równe i oczyszczone z zabrudzeń chemicznych oraz biologicznych. Luźne fragmenty farb, tynków lub powłok należy usunąć. W razie potrzeby należy naprawić ubytki i nierówności. W przypadku występowania glonów lub grzybów trzeba je wyeliminować przy pomocy odpowiedniego środka biobójczego. Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne można pokrywać po min. 28 dniach dojrzewania. Wilgotne lub zawilgocone powierzchnie wymagają wcześniejszego osuszenia i usunięcia przyczyn podsiąkania. Podłoża o wysokiej chłonności należy zagruntować odpowiednią emulsją gruntującą. Podczas przygotowania powierzchni warto zadbać o jej wyrównanie oraz zastosować podkładową farbę gruntującą w kolorze dopasowanym do planowanego wykończenia.

Przygotowanie produktu

Materiał dostarczany jest w formie gotowej do użycia. Przed aplikacją należy go dokładnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem. Niedopuszczalne jest rozcieńczanie wodą ani zmiana proporcji składników, ponieważ może to wpłynąć na kolor, wytrzymałość i właściwości robocze.

Sposób użycia i zalecenia

- Nakładanie i wygładzanie wykonuje się pacą ze stali nierdzewnej. Warstwa powinna być nieco grubsza niż średnica kruszywa, a następnie równomiernie wygładzona.
- Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć sąsiednie powierzchnie przed zabrudzeniem.
- Świeży tynk ma barwę mlecznobiałą, która ustępuje w trakcie procesu wiązania. Docelowy wygląd i pełne parametry użytkowe uzyskuje po wyschnięciu.
- Temperatura podłoża i otoczenia podczas aplikacji powinna zawierać się w przedziale od +5°C do +25°C (wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 65%). Niekorzystne warunki atmosferyczne znacznie wydłużają czas wiązania, mogą powodować przejściowe naloty i pogarszać parametry użytkowe.

- Czas wysychania wyprawy wynosi około doby, lecz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np.: wysoka wilgotność, niskie temperatury, opady, mgły, itp.) może znacznie się wydłużyć, nawet do kilku tygodni.
- Zbyt szybkie wysychanie, spowodowane upałem lub silnym wiatrem, może wywoływać mikropęknięcia skracające trwałość wyprawy.
- Nie zaleca się stosowania mozaiki na jednej powierzchni w połączeniu z innymi rodzajami tynków, jeśli nie są one oddzielone np. kapinosem. Może to prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, zwłaszcza w strefie cokołowej.
- Poszczególne partie produktu mogą się nieznacznie różnić odcieniem, dlatego na jednym elemencie architektonicznym zaleca się stosować materiał z tej samej produkcji albo uprzednio wymieszany z kilku partii.
- Prace najlepiej wykonywać w stabilnych warunkach pogodowych, aby uniknąć różnic kolorystycznych. Rusztowania z osłonami należy pozostawić do momentu pełnego związania i uzyskania odporności powłoki na czynniki atmosferyczne.
- Nie stosować na powierzchniach poziomych oraz w miejscach narażonych na duże wahania temperatury.
- Aplikować metodą „mokre na mokre”, bez przerw, kończąc w miejscach naturalnych podziałów (naroża, uskoki, elementy instalacyjne).
- W zależności od warunków użytkowania zaleca się okresową konserwację powłoki preparatem ochronnym.
- W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić dobrą wentylację do zaniku zapachu.
- Narzędzia po użyciu czyścić wodą, przed zaschnięciem resztek materiału.

Uwagi końcowe

- Podane wskazówki mają charakter informacyjny i służą uzyskaniu optymalnych efektów, jednak producent nie odpowiada za sposób i warunki aplikacji.
- Wyrób przeznaczony jest do stosowania przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
- Przed użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem barwy, konsystencji i możliwości aplikacyjnych.
- W przypadku reklamacji konieczne jest podanie numeru partii i okazanie dowodu zakupu.
- Data produkcji i numer partii znajdują się na opakowaniu.

Zgodności i certyfikaty

	
25 1487	
Bilder Polska sp. z o.o. Ul. Wincentego Pola 18, 35-021 Rzeszów, Polska www.bilderpolska.pl	
Bilder tynk mozaikowy DWU nr BLD/101/25 EN 15824	
Cienkowarstwowy tynk mozaikowy	
Przepuszczalność pary wodnej: V2 Absorpcja wody: W3 Przyczepność: $\geq 0,3$ MPa Trwałość: $\geq 0,3$ MPa Współczynnik przewodzenia ciepła: NPD Reakcja na ogień: Euroklasa F	
Uwalnianie oraz zawartość substancji niebezpiecznych określona w kartach charakterystyki	

Zużycie

Granulacja [mm]	Średnie zużycie [kg/m ²]
0,8-1,2	3,0
1,0-1,6	4,0

*w zależności od grubości warstwy i stopnia nierówności podłoża.

Magazynowanie i transport

Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu Producenta wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w temperaturze powyżej +5°C (max. +25°C).

Klasyfikacja bezpieczeństwa

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 – Chronić przed dziećmi. P273 – Unikać uwolnienia do środowiska. P264 – Dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. EUH208 Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Waga/opakowanie

Opakowania jednostkowe 4,5; 25 kg

