


HYDRANT JACHTLAK



Opis produktu : Idealny lakier do ochrony drewna na trudne warunki atmosferyczne

Charakterystyka produktu : HYDRANT YACHTLAK to nowoczesny lakier ochronny przeznaczony do zabezpieczania zewnętrznych powierzchni drewnianych narażonych na stały kontakt z wodą. Produkt przeznaczony jest zarówno do prac nowych jak i renowacyjnych. Tworzy trwałą powłokę wysoce odporną na działanie wody (zarówno słonej jak i słodkiej) oraz intensywnych warunków atmosferycznych.

- Wysoki połysk
- Bardzo trwały
- Wodoodporny

Właściwości

Skład	: Żywica alkidowa, żywica uretanowo-alkidowa
Kolor	: Bezbarwny z filtrem UV
Gęstość w 20°C	: ok. 0,94 kg/l
Grubość warstwy	:
Czas schnięcia	: W temp. 20° C i wilg. RH 65% pyłosuchy po ok. 2 godz., suchy dotykowo po ok. 5 godzinach
Możliwość nałożenia kolejnej warstwy	: Po 24 godzinach
Połysk	: Połysk
Zawartość części stałych	: Ok. 52%
Wydajność	: 15-25 m ² z litra, silnie uzależniona od gatunku i rodzaju drewna oraz sposobu aplikacji

Aplikacja

Temperatura aplikacji	: Nie aplikować poniżej 5° C i wilgotności powyżej 85%
Środek czyszczący	: Benzyna ekstrakcyjna

Zalecenia bezpieczeństwa

Informacje dotyczące bezpieczeństwa zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.

Dane techniczne tu zamieszczone zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy. P.K.KOOPMANS LAKFABRIEKEN zachowuje prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z tych danych.

Sposoby aplikacji

Aplikacja	: Pędzel / wałek / natrysk
Rozcieńczalnik	: Beznyna lakowa, do 5%

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnię przeznaczoną do pokrycia przeszlifować papierem drobnoziarnistym, oczyścić i odtłuścić. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Następnie należy nałożyć pierwszą warstwę produktu używając w razie potrzeby rozpuszczalnika (benzyna lakowa) w ilości do 5%. Po całkowitym wyschnięciu należy przeszlifować warstwę uprzednio nałożoną papierem drobnoziarnistym (200-240) i na tak przygotowaną powierzchnię nałożyć warstwę drugą – końcową. Aplikacja powinna odbyć się w temperaturze od 15 do 20 stopni Celcjusza co pozwoli uzyskać idealną powierzchnię. Pomiędzy nakładaniem warstw elementy malowane pozostawić na 24 godziny do wyschnięcia. Produkt należy nakładać pędzlem lub wałkiem bądź natryskowo. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.

Środki ostrożności

Ochrona skóry	: używać odpowiednich rękawic ochronnych
Ochrona twarzy	: jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych