



SETA REPAINT DYSTRYBUCJA

Instrukcja lakierowania candy/szkło.

Etap I

Na zapodkładowaną, zmatowioną i odtłuszczoną powierzchnię наносimy 2- 2,5 warstwy czarnej bazy do pełnego pokrycia w odstępach czasowych 5-10 min w 20°C pomiędzy kolejnymi warstwami. Zostawiamy na minimum 30 min do wyschnięcia, następnie przechodzimy do etapu II

Etap II

Po zaschnięciu przecieramy element ściereczką antystatyczną (opcjonalnie) i przechodzimy do lakierowania płynnym szkłem.

Nakładamy 1-2 pełne warstwy w odstępach czasowych 5-10 min w 20°C pomiędzy kolejnymi warstwami. Zostawiamy na minimum 30 min do wyschnięcia, następnie przechodzimy do etapu III

Etap III

Po zaschnięciu наносimy 2-3 warstwy koloru candy tak by drobiny szkła pod światłem odbijały wybrany kolor. Zbyt mała ilość candy skutkuje przebijającym się białym odcieniem drobin natomiast zbyt duża ilość warstw candy stłumi efekt iskrzenia szkła.

Etap IV

Po zaschnięciu candy (30min) całość przykrywamy dobrej jakości lakierem bezbarwnym. Polecamy dobór lakieru bezbarwnego z filtrami UV oraz odpornego na inne niesprzyjające warunki w technologii VHS, UHS lub HS. (Lakierowanie według zaleceń producenta).

**Jeśli podoba Ci się kolor, daj mi o tym znać w postaci oceny produktu na allegro. Miło jest przeczytać pochlebną opinię - daje to siłę do działania i wymyślania kolejnych kombinacji kolorystycznych, ale też stajesz się przykładem dla innych, że nikt tu nikogo nie oszukuje i te kolory faktyczne zasługują na uwagę. Natomiast jeśli masz obiekcje lub wskazówki, również podziel się informacją.
Dziękuję za zakup i powodzenia w lakierowaniu.*