

IMPREGNAT DO MARMURU I GRANITU

KARTA TECHNICZNA

Właściwości i zastosowanie

IMPREGNAT DO MARMURU I GRANITU skutecznie impregnuje i zabezpiecza powierzchnie wykonane z naturalnych kamieni przed powstawaniem zabrudzeń i plam. Nie zmienia odcienia impregnowanej powierzchni. Przeznaczony jest do wszystkich kamieni naturalnych, płytek z marmuru, trawertynu, piaskowca, granitu, wapieni, łupków kwarcowych, lastryka, cementu itp. Może być wykorzystywany do zabezpieczenia i impregnacji nagrobków wykonanych z w/w materiałów. Impregnat można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia musi być sucha i dokładnie oczyszczona z brudu, tłuszczu, resztek wapna lub cementu. Do czyszczenia używać Czyścika do marmuru i granitu. Sposób użycia czyścika opisany jest w karcie technicznej produktu. Po wyczyszczeniu podłoża należy odczekać aż do jego całkowitego wyschnięcia.

Obróbka

IMPREGNAT DO MARMURU I GRANITU nakładać w postaci nierozcieńczonej. Nanosić równomiernie przy pomocy wałka, pędzla lub czystej szmatki. Zaleca się wykonanie impregnacji w dwóch przejściach. Należy jednak pamiętać, że odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw impregnatu nie powinien być dłuższy niż 30 minut. Nadmiar impregnatu należy zbierać po 5 do 10 minutach suchą ściereczką. Impregnat osiąga odporność na opady deszczu po 4 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.

MC-Bauchemie Sp. z o.o. · oddział Ultrament
ul. Prądyńskiego 20 · 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 286 45 21 · ultrament@ultrament.pl
www.ultrament.pl

i Pomoc Eksperta: tel.: +48 728 451 997
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00,
połączenie płatne wg. stawki operatora,
lub e-mail: technik@ultrament.pl

Ultrament®

Wskazówki

Przed przystąpieniem do impregnacji należy w miejscu niewidocznym wykonać próbę. Podczas pracy należy przestrzegać zasad BHP i nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki, okulary). Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się preparatu do oczu, należy natychmiast przemyć je dużą ilością czystej, bieżącej wody i skontaktować się z lekarzem. Nie używać przy temperaturze powietrza i podłoża niższej niż +5 °C.

Informacje techniczne

Baza materiałowa	siloksany
Kolor	bezbarwny
Konsystencja	płyn
Czas schnięcia	ok. 4 godziny – odporność na deszcz, po ok. 10 dniach – pełna odporność i efekt perlenia
Pełne obciążenie	po 10 dniach
Temperatura obróbki	podłoża i powietrza od +5°C do + 25°C
Zużycie	ok. 200-100ml/m ² w zależności od chłonności podłoża
Narzędzia	pędzel, wałek
Czyszczenie	w stanie świeżym- woda po związaniu- niemożliwe
Przechowywanie	w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 2 lata od daty produkcji.
Opakowanie	1l.- z tworzywa sztucznego
Utylizacja	zgodnie z lokalnymi przepisami

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wy- mogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.