



- Metalu
- Gipsu

KLEJ ZAMIENNIK GWOŹDZI

POINT 93

Do luster

Klej na bazie kauczuku syntetycznego do zastosowań wykończeniowych i budowlanych. Powszechnie stosowany do przyklejania wszelkiego rodzaju luster do różnych powierzchni wykorzystywanych w budownictwie. Po utwardzeniu odporny na wilgoć i mróz. Wytrzymałość na rozciąganie (siła klejenia) – 23 kg/cm². Wydajność z fiolki ok. 10 m spoiny. Specjalnie opracowana formuła kleju, która nie uszkadza amalgamatu lustra. Szybka i bardzo mocna przyczepność początkowa oraz wysoka siła wiązania.

Zalety

- Nie uszkadza amalgamatu lustrzanego.
- Wysoka i szybka przyczepność początkowa.
- Elastyczny szew.
- Doskonała przyczepność do porowatych i nieporowatych powierzchni, 23 kg/cm².
- Wodoodporność.

- Szkła

Doskonała przyczepność do:

- Lustra
- Ceramiki
- Drewna
- Betonu

Zastosowanie

Klej jest przeznaczony do klejenia luster i innych materiałów wykończeniowych i budowlanych do różnego rodzaju porowatych i nieporowatych powierzchni.

Dane techniczne


Parametr	Jednostki	Certyfikacja	Wartość
Kolor			Piaskowy
Baza			Kauczuk syntetyczny
Wytrzymałość kleju po utwardzeniu	kg/cm ²		23

KARTA TECHNICZNA

Gęstość	g/cm ³		1,25
Czas klejenia	min	@ +23°C/50% wilgotności względnej	10–20
Pełny czas utwardzania	godz.	@ +23°C/50% wilgotności względnej	72
Odporność na temperaturę po utwardzeniu	°C		–20 °C ... +60 °C
Temperatura środowiska pracy	°C		+15 °C ... +30 °C
Wydajność, szwy	m		10
Objętość	ml		280

Sposób użycia

Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, wolne od kurzu, tłuszczu i innego rodzaju zabrudzeń. Odciąć końcówkę kartusza i przykręcić dołączoną dyszę. Wycisnąć klej na jedną z klejonych powierzchni w paskach oddalonych od siebie o 5 cm. Docisnąć klejone powierzchnie do siebie. W przypadku gdy montowane lustra mają powierzchnię większą niż 0,15 m², lustro należy zabezpieczyć za pomocą elementów podpierających, które zapobiegą przesuwaniu się lustra. Chronić połączenie przed wodą aż do całkowitego utwardzenia. Temperatura pracy od +15 °C do +30 °C. Nieutwardzone pozostałości kleju można usunąć szmatką lub chusteczką, utwardzone – mechanicznie. Naskórek tworzy się w ciągu 10 minut. Czas korekty 10–20 minut. Całkowite utwardzenie w ciągu 72 godzin. Nadaje się do pracy w pomieszczeniach. Odporność na temperaturę po utwardzeniu –20 °C ... +60 °C.



Ograniczenia

Nie stosować na szkło lakierowanym, PE, PP, teflonie.

Jeśli powierzchnia jest pokryta farbą lub lakierem, należy przeprowadzić test kompatybilności.

Przechowywanie

Nieotwarty produkt przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Okres trwałości 18 miesięcy od daty produkcji, z zastrzeżeniem warunków przechowywania.

Opakowanie

Plastikowy wkład 280 ml, 12 wkładów w opakowaniu.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów.

KARTA TECHNICZNA

Zarządzanie odpadami

Całkowicie opróżnić opakowanie i zutylizować zgodnie z wymogami.