



OPIS

Zastosowanie	Jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy produkt do naprawy i hydroizolacji dachów na bazie polimerów akrylowych i włókien. Odpowiedni do natychmiastowej naprawy dachów, rur, rynien, tarasów, krawędzi dachów, kominów itp. Produkt może być stosowany przy każdej pogodzie.
Cechy	Ekstremalna elastyczność, doskonała szczelność, doskonała przyczepność.
Podłoża	Pasuje do większości podłoży takich jak asfalt, bitum, stary beton, poliestr, cynk, aluminium, szkło lub dachówki. Nie może być stosowany na nowy beton.
System	Bezpośrednio stosować 1 warstwę RD-REPAIR FIBER na podłożu.

DANE TECHNICZNE

Wykończenie	Satynowy – struktura z włóknami.
Kolor	Szary, czarny
Gęstość	ok. 1,4 g/cm ³
Zawartość substancji stałych	wagowo: ok. 55% objętościowo: ok. 50%
Zawartość LZO	Max 420 g/l
Punkt zapłonu	Powyżej 21°C
Lepkość	150 – 200 P
Czas schnięcia	dla dotyku: 24 godz. kolejne malowanie innym produktem (m.in. Elastodeck / Elastometal): po 3 dniach
Opakowania	1L, 5L, 20L
Przechowywanie	1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkniętych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Chronić przed zamarzaniem.

SPOSÓB APLIKACJI

Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być odtłuszczone, czyste i stabilne. Przed aplikacją podłoże zwilżyć mokrą gąbką.
Warunki aplikacji	Może być stosowany przy deszczu lub mrozie.
Sposób aplikacji	pędzel, wałek, szpachelka.

Czyszczenie RD-Rozcieńczalnik RR

Rozcieńczanie RD-Rozcieńczalnik RR
Z reguły nie wymaga rozcieńczania

Zużycie od 1 do 2 l/m²

UWAGI Czyścić narzędzia zaraz po użyciu.
W przypadku kilkakrotnie naprawianych uszkodzeń, dużych lub aktywnych pęknięć, produkt nakładać prostopadle do pęknięć.
By zapewnić jednorodność, materiał przed użyciem należy dokładnie wymieszać.

Warunki bezpieczeństwa Zapoznaj się z informacjami na puszcze i ulotce.

Karta charakterystyki Dostępna na życzenie.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Ponieważ warunki aplikacji są poza kontrolą producenta, firma RD-COATINGS nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE – Rue Ernest Matagne 19 - B 5330 Assesse - Belgia.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:



Poznań
ul. Mogileńska 19
tel. 61 679 32 00

Warszawa
al. Wilanowska 83
tel. 22 629 07 69

Gdańsk
ul. Biegańskiego 12/4
tel. 58 573 35 73

Kraków
ul. Lindego 13
tel. 12 352 36 92

Wrocław
ul. Kaszubska 15 U6
tel. 71 726 26 32

www.noxan.pl

+48 61 679 32 00

info@noxan.pl