

PRIMER 3296

Akrylowy preparat gruntujący w dyspersji wodnej
o działaniu wzmacniającym i przeciwpływowym



ZAKRES STOSOWANIA

Primer 3296 przeznaczony jest do wzmacniania słabych, kruchych i pyłących podłoży, poprawiając ich właściwości powierzchniowe; nadaje się również do zastosowania na zewnątrz do wzmocnienia powierzchni podłoży cementowych, tynków, cegieł murowych, piaskowca, tufu, kamienia, zapraw cementowych i wapna.

Przykłady zastosowań

- Przygotowanie podkładów, których powierzchnia jest krucha, przed układaniem podłóg drewnianych z zastosowaniem klejów winylowych.
- Przeciwpłyowy preparat gruntujący do powierzchni cementowych.
- Preparat gruntujący do mas wyrównujących i szpachlówek cementowych.
- Preparat do impregnacji fug cementowych o kruchej powierzchni, w celu zmniejszenia ich porowatości i chłonności (do zastosowania wewnątrz).
- Preparat wzmacniający powierzchnie tynków cementowych, tufu i piaskowca.
- Impregnacja istniejących murowanych ścian wewnętrznych i sufitów itp. w celu eliminacji pylenia powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Primer 3296 jest preparatem gruntującym na bazie polimerów akrylowych w dyspersji wodnej, zawierającym drobne cząstki, zdolne do głębokiej penetracji nawet powierzchni o ograniczonej porowatości.

Primer 3296 wzmacnia i eliminuje pylenie powierzchni, zapewniając im dobrą odporność mechaniczną. W przypadku zastosowania jako podkład pod masy samopoziomujące zmniejsza tworzenie się pęcherzyków, zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu masy, sprzyja samopoziomowaniu, poprawia przyczepność do podłoża.

Primer 3296 jest produktem w dyspersji wodnej, bezwonnym i niedrażniącym, nadaje się do stosowania w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie lub w pobliżu stref mieszkalnych.

Podłoża wzmocnione preparatem **Primer 3296** nie ulegają uszkodzeniom z powodu czynników atmosferycznych (deszcz, wilgotność, światło słoneczne itp.), a co więcej, działanie wzmacniające może przedłużyć trwałość powierzchni.

ZALECENIA

- Nie stosować na powierzchniach niechłonnych.
- Nie stosować preparatu **Primer 3296** na powierzchniach wilgotnych lub narażonych na podciąganie wilgoci.
- Należy unikać tworzenia się powierzchniowego filmu. Produkt musi być całkowicie wchłonięty przez podłoże, a w przypadku utworzenia się kałuż, należy je zlikwidować zanim preparat wyschnie.
- Jeżeli po zastosowaniu **Primer 3296** będzie montowana podłoga drewniana, należy stosować wyłącznie kleje winylowe (np. **Adesilex LC/R**). Produkt ten nie jest kompatybilny z klejami poliuretanowymi.
- Jeśli preparat stosowany jest w dużej ilości, przed przystąpieniem do kolejnych etapów klejenia lub wygładzania należy sprawdzić wilgotność podłoża higrometrem karbidowym.
- Nie stosować na podłoża na bazie anhydrytu.

WYTYCZNE STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste, odtłuszczone, bez śladów oleju, farby i innych substancji, które utrudniają przenikanie **Primer 3296**.

Aplikacja

• **Do stosowania jako podkład do przygotowania jastrychów o kruchej powierzchni przed montażem parkietu**

Primer 3296 rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1 lub 1:2, w zależności od chłonności podłoża. Mieszaninę rozprowadzić na powierzchni dużym wałkiem, pędzlem lub natryskowo (np. konewką). Po około 2 godzinach przystąpić do montażu parkietu, stosując do tego klej winylowy (np. **Adesilex LC, LC/R, LC/RP**).

• **Do stosowania jako podkład przed wylaniem masy samopoziomującej i zaprawy wyrównującej z gamy MAPEI**

Primer 3296 rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1 lub 1:2, w zależności od chłonności podłoża. Mieszaninę rozprowadzić na powierzchni dużym wałkiem, pędzlem lub natryskowo (np. konewką). Po około 2 godzinach, kiedy preparat się utwardzi, należy przystąpić do aplikacji zaprawy.

• **Jako preparat wzmacniający powierzchnie tynków cementowych, tufu, piaskowca oraz jako preparat impregnujący, w celu wyeliminowania pylenia powierzchni starych murów, sklepień itp., wewnętrznych ścian z cegieł**

Nanieść **Primer 3296** na powierzchnię, używając do tego rozpylacza ciśnieniowego (ogrodowego), wałka lub pędzla. W przypadku powierzchni silnie chłonnych można nanieść **Primer 3296** w wielu warstwach, w odstępie kilku minut pomiędzy warstwami. Na ogół do całkowitego nasycenia są wystarczające 2-3 warstwy.

• **Jako podkład do impregnacji spoin cementowych, w celu zwiększenia ich wytrzymałości oraz zmniejszenia ich porowatości i chłonności (do zastosowania wewnątrz i na powierzchni płytek glazurowanych lub nienasiąkliwych)**

Nanieść **Primer 3296** na czystą spoinę za pomocą pędzla. Jeśli podczas stosowania produkt wypłynie poza brzegi spoiny na powierzchnię płytek, należy odczekać do momentu wchłonięcia się produktu w spoinę (około 5-10 minut), a następnie przystąpić do czyszczenia podłogi wilgotną gąbką.



Czyszczenie

Narzędzia i pojemniki należy umyć wodą natychmiast po użyciu. Ewentualne suche ślady mogą zostać usunięte preparatem **Pulicol 2000**.

ZUŻYCIE

Zużycie zależy od chłonności i porowatości powierzchni, na której będzie stosowany **Primer 3296**. Na ogół waha się od 0,1 do 0,5 kg/m².

OPAKOWANIA

Dostępny w kanistrach o pojemności 5 i 10 kg.

PRZECHOWYWANIE

Primer 3296 może być przechowywany przez 12 miesięcy, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Primer 3296 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji mieszanin. Zaleca się stosowanie rękawic i okularów ochronnych i przestrzeganie zwyczajowych środków ostrożności jakie obowiązują przy obchodzeniu się z produktami chemicznymi. Więcej informacji na temat bezpiecznego stosowania znajduje się w aktualnej wersji karty charakterystyki. PRODUKT DLA PROFESJONALISTÓW.

DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Postać:	płyn
Kolor:	opalizujący
Gęstość objętościowa (g/cm ³):	1,01
Zawartość ciał stałych (%):	15
Lepkość Brookfield'a (mPa·s):	20 (wirnik 1 -10 obrotów)

PARAMETRY UŻYTKOWANIA (w temperaturze +23°C – 50% wilgotności względnej)

Temperatura nakładania:	od +5°C do +35°C
Rozcieńczenie:	W zależności od rodzaju aplikacji: Nie rozcieńczać, Rozcieńczać wodą w stosunku 1:1, Rozcieńczać wodą w stosunku 1:2 w zależności od chłonności podłoża
Czas oczekiwania przed przystąpieniem do klejenia:	2 godziny
Czas schnięcia:	24 godziny

UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com. WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.

550-12-2018-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez
zezwolenia zabronione.

