



**TARGET Polska Sp. z o.o.**  
www.silpac.pl

## KARTA TECHNICZNA

CE Nr. identyfikacyjny: 2/TCM/TPP/NZ/122014

**Silpac Window Tape Outside VP (vapor permeable) /  
Taśma paroprzepuszczalna (zewnątrzna)**



**taśma z butylem (standard)**



**taśma bez butylu (economic)**

### 1. Nośnik:

Membrana paroprzepuszczalna, kolor: czarny / biały

| Zasadnicze charakterystyki                        | Właściwości użytkowe   | j.m.                  | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Gramatura                                         | 135 ± 10%              | g/ m <sup>2</sup>     | <b>EN 13984:2013</b>                   |
| Reakcja na ogień                                  | E                      | -                     |                                        |
| Wodoszczelność przy 2 kPa                         | wodoszczelne           | -                     |                                        |
| Opór dyfuzyjny pary wodnej                        | ≤ 2,29*10 <sup>8</sup> | m <sup>2</sup> sPa/kg |                                        |
| Opór dyfuzyjny pary wodnej po sztucznym starzeniu | spełnia wymagania      | m <sup>2</sup> sPa/kg |                                        |
| Współczynnik Sd                                   | 0,02                   | m                     |                                        |
| Odporność na uderzenie H=300mm                    | 1200                   | g                     |                                        |
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż                | 210                    | N/50mm                |                                        |
| Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek             | 95                     | N/50mm                |                                        |
| Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż                   | 50                     | %                     |                                        |
| Wydłużenie przy zerwaniu w poprzek                | 80                     | %                     |                                        |
| Wytrzymałość na rozdzielanie                      | 130                    | N                     |                                        |

Odporność taśmy na promieniowanie UV: do 90 dni.



**TARGET Polska Sp. z o.o.**  
**www.silpac.pl**

## KARTA TECHNICZNA

CE Nr. identyfikacyjny: 2/TCM/TPP/NZ/122014

**Silpac Window Tape Outside VP (vapor permeable) /  
Taśma paroprzepuszczalna (zewnątrzna)**

### 2. Warstwa samoprzylepna:

a. wersja economic

#### do muru

indywidualnie наносzony klej na połączenie taśma – mur  
(zalecany klej polimerowy)

#### do ramy okna

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Typ:         | taśma samoprzylepna      |
| Naniesienie: | min. 30 g/m <sup>2</sup> |
| Przekładka:  | folia                    |
| Nośnik:      | siatka                   |
| Szerokość:   | 20mm ( ± 1mm )           |

b. wersja standard

#### do muru

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Typ:                   | butyl                    |
| Gęstość:               | 1,6 g/cm <sup>3</sup>    |
| Siła klejenia ( 90° )  |                          |
| Stal:                  | ≥ 15N/cm                 |
| Dyfuzja pary wodnej:   | ≤ 5g/m <sup>2</sup> /24h |
| Temperatura aplikacji: | +5°C ≤ T ≤ +40°C         |
| Zakres temp. Pracy:    | -30°C ≤ T ≤ + 80°C       |
| Przekładka:            | folia                    |
| Nośnik:                | brak                     |
| Szerokość:             | 18mm ( ± 2mm )           |

#### do ramy okna

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Typ:         | taśma samoprzylepna      |
| Naniesienie: | min. 30 g/m <sup>2</sup> |
| Przekładka:  | folia                    |
| Nośnik:      | siatka                   |
| Szerokość:   | 20mm ( ± 1mm )           |

### 3. Wymiary

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Szerokość*: | 75;100mm; ( ± 2mm ) |
| Długość:    | 25m ( ± 0,1m)       |

▲ - inne wymiary na indywidualne zamówienie

Wyrób należy przechowywać w suchych pomieszczeniach (wilgotność do 70%) w temperaturach od +5°C do +30°C

*Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego produktu powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia produktu.*