



UNI-100[®]

DLA IDEALNEGO POŁĄCZENIA

Szybki, tiksotropowy klej do łączenia rur i kształtek z utwardzonego PVC.

- Do zastosowań w instalacjach ciśnieniowych i odwadniania
- Zatwierdzony do stosowania w systemach wodociągowych
- Szczelnie wypełnia tolerancje elementów klejonych, które najczęściej spowodowane są owalizacją rur większych średnic
- Zakresy tolerancji: od 0,2 do 0,8 mm
- Odpowiedni do elementów o średnicach do 315 mm
- Maks. 16 bar (PN 16)



kiwa



WRAS



EN 14814

EN 14680

CE KTW

Griffon.

W rękach fachowców.

Griffon to marka firmy Bison International.

www.griffon.eu

UNI-100®

DLA IDEALNEGO POŁĄCZENIA



Szybki, tiksotropowy klej do utwardzonego PVC

SPOSÓB UŻYCIA



KROK 1

Przyciąć rury prostopadle obcinakiem do rur PVC, sfazować zewnętrzną i wewnętrzną krawędź rury pod kątem 15°.



KROK 2

Oczyszczyć powierzchnie, które mają zostać sklejone środkiem Griffon Cleaner.



KROK 3

Nałożyć klej odpowiednio dobranym do średnicy pędzlem, szybko i równomiernie dookoła (4–6 razy) na obu powierzchniach (grubsza warstwa na rurze, cieńsza na złączce).



KROK 4

Niezwłocznie połączyć części. Usunąć nadmiar kleju za pomocą miękkiego papieru. Nie obciążać sklejonego miejsca przez 10 minut.

WYJĄTKOWE PLASTIKOWE OPAKOWANIE

SZYBKA NAKRĘTKA -
ODKRĘCANĄ NA CIEWIERĆ OBROTU



ZAWSZE ŁATWE DO
OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA,
NAWET Z RESZTKAMI KLEJU

ODPORNE NA KORÓZJĘ I
WNGIECENIA

ROWEK ŚCIEKOWY

ERGONOMICZNA, WYGODNA
W UŻYCIU NAKRĘTKA



SZCZOTECZKA ZINTEGROWANA
Z NAKRĘTKĄ



RÓWNOMIERNE
NANOSZENIE KLEJU



ŁATWE I SZYBKIE
NANOSZENIE KLEJU

CZAS SCHNIĘCIA*

Ø	16 - 63 mm		75 - 110 mm		125 - 315 mm	
°C	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar
5°C - 10°C	4 godziny	8 godzin	8 godzin	16 godzin	16 godzin	32 godzin
>10°C	2 godziny	4 godziny	4 godziny	8 godzin	8 godzin	16 godzin

* Rzeczywisty czas schnięcia może być nieco inny, w zależności m.in. od powierzchni, ilości zastosowanego produktu, poziomu wilgotności i temperatury otoczenia.

RAZEM Z TYM PRODUKTEM NALEŻY STOSOWAĆ:

