



AKFIX 310 KLEJ MONTAŻOWY

1 – OPIS

Akfix 310 to klej na bazie wody stosowany do łączenia wielu materiałów budowlanych. Jest szczególnie odpowiedni dla majsterkowiczów ze względu na brak rozpuszczalników i wysoką siłę wiązania.

2 – WŁAŚCIWOŚCI

- Na bazie dyspersji akrylowej
- Dobra zdolność wypełniania szczelin na chropowatych powierzchniach
- Nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Nadające się do malowania
- Słaby zapach
- Bez rozpuszczalników

3 - ZASTOSOWANIA

- Łączenie materiałów takich jak drewno, kamienie niepolerowane, beton, tynk, płytki, panele, syntetyczne materiały budowlane itp.
- Montaż drewnianych elementów konstrukcyjnych, paneli drewnianych i gipsowych, ozdób gipsowych.
- Montaż dekoracyjnych listew drewnianych
- Naprawa pęknięć w tynku.
- Szybkie naprawy ścian i tynku.

Odpowiednie powierzchnie: MDF, Płyta wiórowa, Drewno, Styropian, Beton, Mur, Płytki, Ceramika, Kamień, Płyta gipsowo-kartonowa

4 - INSTRUKCJE

Podłoża muszą być suche, czyste, wolne od kurzu i tłuszczu. Jedna z powierzchni musi być porowata, aby zapewnić szybsze utwardzanie. Temperatura aplikacji musi wynosić od +5 o C do +35 o C. Nałóż klej na krawędzie i narożniki materiałów, które mają zostać połączone. Docisnij materiały do siebie i odpowiednio przymocuj. Materiały mogą być nadal przesuwane w celu dokonania wszelkich korekt bezpośrednio po połączeniu. Może być konieczne zapewnienie podparcia podczas wiązania. Dopóki klej nie utwardzi się całkowicie, musi być chroniony przed wilgocią lub deszczem. Nadmiar kleju można wyczyścić wodą, jeśli nie utwardzi się.



5- OPAKOWANIE

Produkt	Objętość/Waga	Pakiet
310 (Nabój)	310ml	24
310 (Rolka)	80ml	36
310 (Tubka plastikowa)	250g	36
310 (wiaderko plastikowe)	600g	1
310 (wiaderko plastikowe)	25kg	1

6- PRZECHOWYWANIE I OKRES WAŻNOŚCI

15 miesięcy w nieotwartym pojemniku, jeśli jest przechowywany w suchych i chłodnych warunkach.

7- BEZPIECZEŃSTWO

- Nie nadaje się do miejsc, które są stale narażone na działanie wody.
- Proces utwardzania może być opóźniony, gdy obie stykające się powierzchnie są porowate.
- Początkowe ciśnienie ma decydujące znaczenie dla końcowej wytrzymałości wiązania.
- Akfix Flexi-Nail można malować farbą dyspersyjną.

Unikać kontaktu z oczami. Trzymać nieutwardzony klej z dala od dzieci.

8- WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Podstawa	:Dyspersja akrylowa
Gęstość	: 1,40 ± 0,03 g/cm ³ (ASTM D 1875)
Czas lepkości	: 30-40 minut (w temp. 25 °C i wilgotności względnej 50%) (ASTM C 679)
Szybkość utwardzania	: 1-2 mm/dzień (przy 25 °C i %50 R.H.)
Odporność na temperaturę	: -10°C do +80°C
Temperatura aplikacji	: +5°C do +40°C
Maksymalna wytrzymałość na ścinanie (buk-buk)	
Po 6 godzinach	: > 40 kgf/cm ²
Po 24 godzinach	: > 70 kgf/cm ²