

MASA O EFEKCIE PŁATKÓW ZŁOTA

Francesco GUARDI Collezione

OPIS PRODUKTU

Masa o efekcie płatków złota jest nowatorską, dekoracyjną masą, która dzięki zawartości naturalnych płatków miki w kolorze złotym nadaje ścianom unikalną fakturę i efekt subtelnie odbijający światło. Masa nadaje wnętrzom dostojnej elegancji, przez co doskonale współgra w pomieszczeniach nowoczesnych, klasycznych, retro oraz urządzonych w stylu glamour.



ZASTOSOWANIE

Masa przeznaczona jest do dekoracji ścian wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wykonanych z zapraw cementowych, cementowo – wapiennych, płyt gipsowo – kartonowych i innych powierzchni o charakterze mineralnym. Doskonale sprawdza się we wnętrzach w budownictwie jedno i wielorodzinnym, wyraźnie akcentując ściany w pomieszczeniach takich jak pokój dzienny, sypialnia, przedpokój czy kuchnia. Wspaniale komponuje się też w pomieszczeniach użyteczności publicznej, tj. restauracje czy hotele, a także w budownictwie sakralnym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Masę należy nakładać na wysezonowane, mocne, trwałe, czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność podłoża. Przed nakładaniem masy podłoże należy dokładnie zagruntować (1 – 2 krotnie) Preparatem gruntującym GUARDI w kolorze „ciemny brąz”, który jest dedykowany pod Masę o efekcie płatków złota. Świeże tynki cementowe i cementowo – wapienne należy zagruntować po ok. 4 tygodniach, a tynki gipsowe po ok. 2 tygodniach od ich wykonania. Gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemach płyt kartonowo – gipsowych należy obligatoryjnie odpylić, a następnie zagruntować gruntem np. Fixgrunt U. Ważne, aby po potarciu nie pozostał na dłoni biały pył. Podłoża pokryte farbami emulsyjnymi o dobrej przyczepności wystarczy umyć wodą z dodatkiem mydła malarskiego, spłukać czystą wodą i osuszyć. Miejsca pokryte pleśnią lub zagrzybione oczyścić mechanicznie i zdezynfekować środkiem glono i grzybobójczym Biotox Total.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do wiaderka, w którym znajdują się płatki złotej miki, przelać całą zawartość żywicy znajdującej się pod pokrywą i dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła ręcznego lub mechanicznego, rozprowadzając wypełniacz imitujący płatki złota równomiernie w całej objętości masy. Do mieszania nie należy używać mieszadeł szybkoobrotowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Masę nakładać za pomocą pacy stalowej z zaokrąglonymi rogami lub pacą wenecką, na grubość wynikającą z grubości płatków miki w produkcie. Masę należy równomiernie rozłożyć na całej dekorowanej powierzchni, nie pozostawiając prześwitów, a następnie starannie i z wyczuciem wygładzić. W razie wystąpienia w produkcie tzw. nadziarna powodującego „rysowanie”, nadziarno należy usunąć i „zarysowaną” powierzchnię ponownie wygładzić. Temperatura podłoża oraz otoczenia podczas aplikacji powinna mieścić się w zakresie od +10°C do +25°C. Masę można nakładać po min. dwóch godzinach od zagruntowania podłoża (przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20°C i wilg. wzgl. powietrza 55±5%). W razie zauważenia prześwitów podłoża, Masę można miejscowo nanieść taką samą techniką i ponownie wygładzić. Po zakończeniu prac narzędzia natychmiast umyć wodą.

DODATKOWE INFORMACJE

W produkcie znajduje się wypełniacz pochodzenia naturalnego, w którym może znajdować się kruszywo powodujące „rysowanie” powierzchni podczas aplikacji Masy. Taka jest charakterystyka tego produktu i nie stanowi ona o jego wadzie. Masę należy przechowywać w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C. W przypadku nakładania masy na powierzchniach już wcześniej pokrytymi farbami emulsyjnymi należy wykonać próby przyczepności. Przed użyciem należy zapoznać się z Kartą Techniczną wyrobu. Pomieszczenia wietrzyć do zaniku zapachu. Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość produktu i efekt końcowy w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

DANE TECHNICZNE

Narzędzia	paca stalowa, paca wenecka
Ilość warstw	1 do 2
Wydajność przy jednej warstwie	ok. 1 kg/m ²
Nakładanie kolejnej warstwy	w razie potrzeby po min. 2 godz.
Czas schnięcia	6 godz.
Czyszczenie narzędzi	wodą
Kolorystyka	odcienie złota
Warunki składowania	w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
2,5 kg	-	80	ok. 256 kg

SKŁADOWANIE

36 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Certyfikat Zgodności Nr BL1/70/2019

Zgodność z normą PN-EN 13300

ZALECENIA BHP I P.POŻ

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 1272/2008 (CLP) produkt nie został sklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie.

Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

Limit zawartości LZO dla produktu Kat A/I/FW Dopuszczalne 200 g/l

Zawartość w produkcie max. 20 g/l

Aktualizacja 26.09.2019

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.