

Typ folii	Folia przeciwsłoneczna wewnętrzna
kolor	srebrny
Transmisja Światła Widzialnego	16,7%
Odbicie światła widzialnego na zewnątrz	55,4%
Odbicie światła widzialnego do wewnątrz	57,1%
Całkowita Redukcja Promieni Słonecznych	78,0%
Odbicie promieni słonecznych	56,3%
Absorpcja promieni słonecznych	29,7%
Transmisja promieni słonecznych	14,0%
Transmisja promieni UV	<1%
Współczynnik zacienienia	0,24
Wartość U	1,01
Wartość E	0,64

Rekomendowane zastosowanie

Szyby pojedyncze	Tak
Szyby barwione pojedyncze	Tak
Szyby podwójne bez gazu argonu	Tak
Szyby barwione podwójne bez gazu argonu	NIE
NOWE Szyby podwójne z gazem argonem	NIE
NOWE Szyby barwione podwójne z gazem argonem	NIE
Szyby potrójne lub inne nietypowe szyby	NIE

GWARANCJA łuszczenie pękanie odbarwienie	5 lat – pion
	3 lata – poziom
	Poziome instalacje lub pod kątem -
	– na krawędziach folii należy użyć silikonu bezbarwnego