



Lazura woskowa do wnętrz

- Wohnraum-Lasur -

Silnie hydrofobowa lazura do drewna, na bazie naturalnej żywicy i pokostu lnianego




Kolor	Formy dostawy			
	Ilość na palecie	672	200	30
	Jedn. opak.	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	10 l
	Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany	pojemnik blaszany
	Kod opakowania	01	03	10
Nr art.:				
bezbarwny	2400	■	■	■
biały	2401	■	■	■
szary antyczny	2302	■	■	
brzoza	2303	■	■	
dąb	2305	■	■	
mocca	2306	■	■	
wiśnia	2307	■	■	
szary tokański	2308	■	■	
kolory niestandardowe*	2406		■	■

Żużycie

ok. 50 - 100 ml/m² na jedną warstwę



Obszary stosowania



- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Do deskowań na ścianach i sufitach
- Do pomieszczeń wilgotnych (kuchnia, łazienka)
- Do mebli i drzwi wewnętrznych
- Do schodów i parkietu, jako barwna powłoka gruntująca



Właściwości



- Produkt wodny
- Produkt na bazie surowców odnawialnych (olej lniany i naturalna żywica)
- Dobre cechy aplikacyjne
- Wysoka wydajność
- Bardzo dobra wodoodporność (efekt perlenia)
- Odporny chemicznie wg DIN 68861, część 1, 1C
- W związku z zawartością naturalnych surowców możliwe jest występowanie nieznacznych wahań koloru, które jednak wg. naszych doświadczeń praktycznych nie mają wpływu na końcowy rezultat barwny na powierzchni drewna.

Dane techniczne produktu

Spoivo	dyspersja akrylowa
Gęstość	ok. 1,02 g/cm ³
Zapach	łagodny
Stopień połysku	mat

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- **DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeugen"**

Informacje dodatkowe

- **Farbtonkarte**

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Olejowosk twardy do drewna (0695)**
- **Olejowosk twardy do drewna^[eco] (7684)**
- **Lakier do schodów i parkietów (2390)**

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.
Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.
- **Przygotowania**
Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.
Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.
Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć produktem "środek do mycia pędzli, rozcieńczalnik" (art. 1345).
Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P150 - P180.

Sposób stosowania



- **Warunki stosowania**
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +25 °C.

Przed użyciem materiał należy starannie wymieszać.
Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Pistolet kubekowy: dysza: 1,3 - 1,8 mm, ciśnienie na rozpylaczu: 1,5 - 2,5 bar.
Wykonać lekki międzyszlif gąbką szlifierską lub papierem ściernym o uziarnieniu P240 - P320.
Unikać przetarcia.
Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.
Nakładać tylko cienkie warstwy.



Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze



Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

W przypadku ciemnych kolorów należy bardzo starannie przeprowadzić gruntowanie, aby uzyskać równomierne wybarwienie.

Po barwiącym zagruntowaniu schodów mi parkietu należy nanieść powłokę zamykającą lub powłokę końcową z Olejowosk twardy do drewna / Olejowosk twardy do drewna [eco] Niebezpieczeństwo samozapłonu

Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

■ Schnięcie

Pyłosuchość powłoki uzyskuje po upływie ok. 2 godzin,

sucha w dotyku jest po. 4 godzinach,

do dalszej obróbki nadaje się po wyschnięciu przez noc,

pełną odporność uzyskuje po 7 dniach

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

Przebieg schnięcia uzależniony jest od gatunku drewna i jego chłonności.

■ Rozcieńczanie

Materiał gotowy do stosowania.

Do gruntowania rozcieńczyć dodając ok. 25 % wody

Narzędzia / czyszczenie



Pędzel do akryli

Wałek z krótkim włosiem - nie używać wałków gąbkowych

Pistolet kubekowy (dysza 1,4 – 1,6 mm, ciśnienie natrysku: 2 bar)

Szczotka do malowania podłóg

Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie / trwałość



W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronną dróg oddechowych z filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.



Wskazówka dotycząca
utyliczacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Zawartość LZO wg
dyrektywy Decopaint
(2004/42/EG)

Graniczna zawartość LZO wyznaczona dla tego produktu przez UE (kat. A/e): wynosi 130 g/l (2010).

Ten produkt zawiera < 130 g LZO/l.

VOC	
Kat.	A/e
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność