

DEKLARACJA DANYCH TECHNICZNYCH / DECLARATION OF TECHNICAL PARAMETERS

WŁAŚCIWOŚCI / PROPERTIES	TEST STANDARD	D3282
Krawędzie/edges	-	V4
Ogrzewanie podłogowe/ floor heating	-	OK
Zamek / locking system	-	Angle Angle
Grubość/ Thickness	EN 13329	8 +/- 0,5 mm
Szerokość/ Width	EN 13329	193 +/- 0,10 mm
Długość/ Length	EN 13329	1380 +/- 0,5 mm
Opór cieplny/ Thermal resistance	EN 12667	R = 0,066 (m ² * K)/W
Klasyfikacja/ classification	EN 13329	Class 23,33
Odporność na ścieranie/ Abrasion resistance	EN 13329	AC5 ≥ 6000
Odporność na uderzenia/ Impact resistance	EN 13329	Mała kulka AC5 ≥ 70mm Duża kulka AC5 ≥ 1000mm
Klasyfikacja ogniowa/ Fire classification	EN 13501-1	C _{fl} -s1
Odporność na poślizg/ Slip resistance	EN 13893	DS
Emisja formaldehydu/ Formaldehyde mission	EN 14041	E1
Prostokątność elementu/ Squareness of the element	EN 13329	max ≤ 0,20 mm
Prostoliniowość krawędzi/ Edge straightness	EN 13329	max ≤ 0,30 mm/m
Płaskość elementu/ Flatness (f)	EN 13329	f _{w,concave} ≤ 0,15 % f _{w,convex} ≤ 0,20 % f _{i,concave} ≤ 0,50 % f _{i,convex} ≤ 1,00 %
Różnice wysokości pomiędzy elementami/ Height differences between elements (h) /	EN 13329	h _{aver.} ≤ 0,10 mm h _{max.} ≤ 0,15 mm
Szczeliny pomiędzy elementami/ openings between elements (o)	EN 13329	o _{aver.} ≤ 0,15 mm o _{max} ≤ 0,20 mm
Przyrost grubości po pęcznieniu/ Thickness swelling	EN 13329	≤ 15%
Odporność na zaplamienia/ Resistance to staining	EN 13329	5 (grupy/groups 1 and 2), 4 (grupa/group 3)

Żary 18.03.2025

Marcin Stachów
 Menedżer Produktu
 Product Manager